

Toraycon 1401X04 Toraycon 1401X04

产品名称	Toraycon 1401X04 Toraycon 1401X04
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

Toraycon 1401X04 物性表

基本信息

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

韧性良好

>PBT

1.31

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1

2.3

流动方向 : 3.00 mm 2

1.7

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.080

硬度额定值单位制测试方法

拉伸模量 (23 ° C)	2700
拉伸应力 (23 ° C)	55.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	72
弯曲模量 (23 ° C)	2500
弯曲应力 (23 ° C)	90.0
摩擦系数 3	0.17
摩擦系数 - vs. Metal 4	0.130