

# 福建三明石英砂雪花白金刚砂涂料填料用

产品名称	福建三明石英砂雪花白金刚砂涂料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

水泥蛭石保温隔热层应用技术要求是什么？

答：

水泥蛭石是以膨胀蛭石为骨料，以水泥为胶结料，按一定比例及水沙搅拌配制成料浆，经施工成一厚度而成。具有容重轻、导热系数小、强度高、不易膨胀裂变、脱层、工料经济等特点。当用于平层面时，可减轻层面荷重，节约水用量，降低造价，缩短施工工期。可用于层面或夹壁等处作现浇隔热保温层。

原材料，配合比和技术性能。原材料水泥和膨胀蛭石、水泥应不低于325号，一般选用425号普通硅酸盐水泥。水泥和膨胀蛭石的体积比，一般为1:5为经济合理。水泥纵横与灰沙比一般1:1为宜。现场检查方法：将拌好的水泥蛭石浆用手捏成团不散，并稍有水泥浆滴下时为合适。

### 水泥蛭石应用技术要求

- 1、采用人工拌合，不宜采用机械搅拌，可先将定量的水泥和蛭石干拌均匀后，浇上适量水，拌合均匀。
- 2、由于膨胀蛭石吸水较快，施工时较好把原材料运至铺设地点，随拌随铺，以保证水、沙准确，确保工程质量。
- 3、隔热保温层的虚铺厚度，一般为设计厚度130%（不包括找平层），铺后用木板实抹平至设计厚度。

4、水泥蛭石浆压实抹后应立即抹找平层，两者不得分为两阶段施工。找平层砂配合比为：#425硅酸盐水泥：粗砂：细砂=1：1：1，稠度为7-8cm（成粥状）。

5、找平层抹好后，一般在20度的温度及70%的湿度条件下，养护32天。

一航石英砂厂家在保证质量的时候给您优惠的石英砂价格！稳定的产品质量和精益求精的工作态度，让广大用户在使用中领悟到什么是真实的实惠，欢迎新来用户来电咨询石英砂价格，订购所需石英砂。

英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO<sub>2</sub>，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750。