

# 吉诺牌船用防火板材 江苏宿迁

产品名称	吉诺牌船用防火板材 江苏宿迁
公司名称	江苏百诺实业有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 规格:1220*2440 ( mm ) 产地:江苏宿迁
公司地址	江苏省宿豫经济开发区太行山路北侧
联系电话	86 0527 84452399 15951595989

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	规格	1220*2440 ( mm )
产地	江苏宿迁	品牌	JENO
产品类别	防火板	材质	氧化镁
导热系数 ( 常温 )	其他	等级	A级不燃
抗弯强度	22MPa	抗压强度	34MPa
拉伸强度	15MPa	使用温度	其他
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	长方形		

JENO 吉诺牌玻镁平板

### 技术数据technical data

项目	单位	数据
test item	unit	data
燃烧性能	/	A级不燃 (gb 5464)
combustibility		non-combustible a (gb 5464)
环保性能	/	绿色环保/A级建筑材料
environment friendly		green/rank a building material
长度	mm	2440
length		
宽度	mm	1220
width		
厚度	mm	3mm ~ 12mm
thickness		

重量	kg/m <sup>2</sup>	3.49 ~ 11.24
weight		
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.95 ~ 1.25
density		
导热系数	w/(m.k)	0.25
thermal conductivity		
吸湿变形率	%	0.2
moisture absorption		
吸湿收缩度	mm/m	3
moisture movement		
抗冻性	/	经过25次冻融循环，无分层
freezing resistance		no delamination after 25 fre
防霉、防蛀功能	/	吉诺板为无机材料制成，防蛀功能
mildew&moth proof		eno boards belong to inorg have these functions.
抗返卤性	24小时	无水珠、无返潮、不返卤
impermeability	24 hours	no water drop at the bottom
抗折强度	mpa	16
bending strength		
抗冲击力	kj/m <sup>2</sup>	5.7
impact strength		
受热尺寸收缩率	%	0.2
shrinking rates when heated		
耐火极限	分钟	2 × 6mm, 60分钟；2 × 8mm, 120分钟；2 × 10mm, 180分钟；2 × 12mm, 240分钟
fire-resistant limit	min	2 × 6mm, 60min; 2 × 8mm, 120min , 2 × 10mm, 180min; 2 × 12mm, 240min
隔声量	分贝	2 × 8mm, 44分贝；2 × 12mm, 54分贝，3 × 12mm, 57分贝；4 × 12mm, 60分贝
sound reduction	db	2 × 8mm, 44db; 2 × 12mm, 54db; 3 × 12mm, 57db; 4 × 12mm, 60db
标准板长宽容差	mm	3
parallel deviation		
标准板厚度容差	mm	0.5
thichness deviation		
外观	/	正面平整、光滑；反面平整、不光滑
appearance		one side: flat and smooth; the other side: rough
酸碱度	ph	7 (中性)

alkalinity

导静电板表面电阻率

$1 \times 10^5 - 6$

surface resistivity