

邯郸金刚砂厂供应干撒式金刚砂地面材料金属骨料耐磨

产品名称	邯郸金刚砂厂供应干撒式金刚砂地面材料金属骨料耐磨
公司名称	邯郸开发区正永盛建筑材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:正朴 骨料含量: 60% 颜色:本色、灰色、绿色等
公司地址	邯郸市人民路77号鑫岭大厦A座
联系电话	0310-4182617 13111363924

产品详情

产品信息	名称：彩色耐磨地坪硬化剂 型号：NR310 骨料类型：金刚砂 颜色： 重量：25kg/袋 建议用量：4-6kg/m ² 执行标准：JC/T 906-2002
准备	1、混凝土搅拌必须采用符合国家准备的品质。坍落度必须在100-150mm之间，无泌水或者注时，必须保护混凝土，使其免于所有外界元素（风吹、雨淋、暴晒等）影响，环境温度。 2、耐磨地坪施工前，必须计算出所需使用材料数量并将材料放置在施工地台附近。 3、所有的工具和设备在施工之前必须准备齐全。在震捣、平整、去除多余泌水之后，开始的施工。确保无泌水以免影响进程。
施工	1、在初凝混凝土表面均匀撒布设计用量2/3的材料。 2、耐磨材料颜色一致变深表明水分吸收开始。在潮湿表面，用木抹子推平耐磨地面材料砂坪材料和混凝土表面结合。时刻注意沿着边缘和墙面施工，因为这些区域比地台的干燥更加。 3、在第1道施工完成一段时间之后，再撒布剩余1/3材料进行第二道施工。
注意事项	1、在第1次和第2次施工之间的间隔时间取决于天气状况和素混凝土的一致性。 2、在地面足够坚固并可以承受步行后，施工通过机械设备的镏抹来完成。可使用平底圆盘得到需要的光滑表面。

- 3、 耐磨地坪完工后，建议洒水养护7日并于3日内完成地面分割切缝。在此期间应避免重压。
- 4、 带颜色耐磨地坪外观颜色不总会完全一致，不建议减少用量否则会进一步降低颜色一致性。
- 5、 耐磨地坪平整度取决于基层混凝土平整度。

贮存	密封贮存于干燥处。
保质期	生产批号日期起6个月内
责任声明	我方只对本厂产出的地坪材料负质量责任。因施工方法不当、未配套使用本公司地坪材料等因素导致的工程缺陷，不在我公司责任范围。