

# ASA 777K 巴斯夫BASF 高流动ASA 777K

产品名称	ASA 777K 巴斯夫BASF 高流动ASA 777K
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

供应ASA 777K BASF巴斯夫 高流动ASA 777K

【Luran】BASF巴斯夫 ASA 777K 注塑级。高流动丙烯腈 - 苯乙烯 - 丙烯酸酯（ASA）树脂，注射成型，高流动性，高刚性，良好的韧性，高抗冲，耐化学，高耐热性，耐气候影响性。

用途：用于汽车部件，户外产品。

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.07 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.45 % 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:180 拉伸强度:48 MPa 断裂伸长率:9 % 弯曲强度:70 MPa 维卡软化点:105 热变形温度:97

ASA是一种是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物，和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，保留了ABS塑料所具有的机械物理性能。ASA具有很强的耐候性。不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此大大提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。表面质量好和颜色持久稳定。ASA还具有比较好的耐高温性能。ASA还是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性。

应用领域：汽车部件，外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩，摩托车面板、小型船壳、冲浪板，草坪切割机外壳，电器设备外壳，厨房设备、卫星天线，掺混物用于屋面护墙板，窗型材料，浴室和卫生制品、冷热水交换器等。

德国巴斯夫ASA：

德国巴斯夫 ASA 777K 注塑级。高流动，高抗冲，耐候

德国巴斯夫 ASA 757G 注塑级。高流动，高光泽，耐候

德国巴斯夫 ASA 757R 通用级。耐热

德国巴斯夫 ASA 776S 挤出级。片材挤出，高韧性

德国巴斯夫 ASA 778T 注塑级。耐高温，耐候

德国巴斯夫 ASA 796M 挤出级。片材挤出，耐候

德国巴斯夫 ASA 797S 注塑级。高韧性，耐候

德国巴斯夫 ASA 797SE 挤出级。高韧性，耐候

德国巴斯夫 ASA Q440 挤出级。挤出成型，加二氧化钛，低光泽

德国巴斯夫 ASA KR2858G3 玻纤增强级。15%玻纤增强，耐候，耐高温

德国巴斯夫 ASA KR2861-1C 注塑级。ASA+PC合金，耐候，耐高温

德国巴斯夫 ASA KR2863C 注塑级。ASA+PC合金，高抗冲，耐候，耐高温

德国巴斯夫 ASA KR2864C 注塑级。ASA+PC合金，高抗冲，耐候，耐高温

德国巴斯夫 ASA KR2866C 注塑级。ASA+PC合金，高抗冲，耐候，耐高温