

# 三油两布环氧煤沥青防腐漆 管道外壁防腐漆黑色

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三油两布环氧煤沥青防腐漆<br>管道外壁防腐漆黑色 |
| 公司名称 | 山东海恒工业涂料有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:艾路德<br>型号:齐全<br>产地:山东  |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西     |
| 联系电话 | 13053773902 18660722727   |

## 产品详情

### 环氧沥青防腐漆

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

主要特征：

- 1具有优异的耐水性和盐水性；
- 2具有良好的耐油性和抗化学品性能；
- 3漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲性等物理性能；
- 4具有良好的防锈性能和耐久性；
- 5耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良；

用途：

适用于石油输送管道、自来水管以及电厂和工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可以作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防除锈涂料之用。

颜色：深棕色、黑色

基本参数：密度约1.5/cm<sup>2</sup>

干膜厚度：70um

湿膜厚度：130um

| ( 25 ) | 底漆  | 面漆  |
|--------|-----|-----|
| 表干     | 2h  | 6h  |
| 实干     | 24h | 48h |

干燥时间：

配比：A组份：B组份=10:1（重量比）

复涂间隔时间：25 24h

建议涂装道数：管道外壁或管道补口防腐涂衬层（1）二布二漆涂衬层（普通防腐结构）涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆总厚度达500~800um。管道内壁防腐涂层表面处理及有氧化皮钢材涂装厚度应该达到310um以上钢材：喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度五氧化皮钢材；喷砂处理至Sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3底材温度须高于露点以上