

SUP6化学成分圆棒SUP6性能薄板SUP6弹簧钢卷带管材

产品名称	SUP6化学成分圆棒SUP6性能薄板SUP6弹簧钢卷带管材
公司名称	东莞市超飞模具钢材有限公司
价格	26.00/件
规格参数	SUP6圆棒:24 SUP6薄板:26 SUP6卷带:28
公司地址	东莞市长安镇沙头社区靖海西路116号一层108铺
联系电话	15817689198 13650136299

产品详情

SUP6化学成分

化学成份：

硅 Si：1.50 ~ 2.00

锰 Mn：0.60 ~ 0.90

硫 S：0.035

磷 P：0.035

铬 Cr：0.35

镍 Ni：0.35

铜 Cu：0.25

力学性能

力学性能：

抗拉强度 b (MPa) : 1274(130)

屈服强度 s (MPa) : 1176(120)

伸长率 10 (%) : 5

断面收缩率 (%) : 25

硬度 : 热轧, 321HB ; 冷拉+热处理, 321HB

热处理规范

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 淬火 870 ± 20 ,油冷; 回火 480 ± 50 (特殊需要时, ± 30)。

金相组织 : 回火屈氏体。

交货状态 : 热轧钢材以热处理或不热处理状态交货 , 冷拉钢材以热处理状态交货。

常规规格

规格 : 厚度0.025mm-2.50mm , 宽度3mm-365mm。

钢带硬料厚度0.05mm-2.50mm , 宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

适用范围

弹簧带钢产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。钢带产品适用于减振器阀片、离合器膜片弹簧、冷气压缩机阀片、针织机配件、沉降片、哈负片、织针、生克片、各种印刷刮刀、环形带刀等、五金冲压弹片, 弹簧、发条、拉伸件, 反弹簧高质量要求产品。

