

辽宁铝矾土 康鑫铝矾土 铝矾土

产品名称	辽宁铝矾土 康鑫铝矾土 铝矾土
公司名称	宜城市康鑫铝矾土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市板桥镇铝矿
联系电话	13871600978 13871600978

产品详情

(5)以镁砂和矾土熟料为原料，加入适当结合剂，用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。

(6)制造矾土水泥，研磨材料，陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

其中重要的用途是：铝工业中提炼金属铝、作耐火材料和研磨材料，以及用作高铝水泥原料。矿石用途不同，其质量要求各异。中国有色金属工业总公司1994年发布的铝土矿石的行业标准(YS/T78-94)。按照该标准将铝土矿分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型，铝矾土煅烧，并按化学成分分为LK12-70、LK8-65、LK5-60、LK3-53、LK15-60、LK11-55、LK8-50、LK7-50、LK3-40等九个牌号。该标准除了对铝土矿的化学成分作出了规定外，还要求沉积型一水硬铝石的水分不得大于7%，堆积型一水硬铝石和红土型三水铝石的水分不得大于8%。此外要求铝土矿石的粒度不得大于150mm。铝土矿石不得混入泥土、石灰岩等杂物。

高铝矾土熟料，是将开采的矾土矿经过选矿后进入竖窑中煅烧1550 ~1600 后得到的熟料。另一种是矾土均化料，辽宁铝矾土，是将开采的矾土矿经过选矿、破碎、研磨、造粒、成型、烘干、煅烧（1560 ~1600 ）制得的熟料。高铝矾土熟料外观呈淡灰色和黄白色相间，重而硬；矾土均化料外观呈均匀的深灰色。从理化性能检测结果可看出：两种原料的化学组成差别不大， Al_2O_3 质量分数都在80%以上，且根据 Al_2O_3 含量和 SiO_2 含量的比值可知，理论上两种原料的物相均为刚玉相和莫来石相；不同之处是矾土均化料的致密度比高铝矾土熟料的大。

铝矾土熟料，简称高铝料，铝矾土，其耐火度高达1780 ，铝矾土厂家，化学稳定性强、物理性能良好用其熟料制造的各种高铝砖，是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料，特别在电炉炉顶，高

炉和热风炉上使用，耐火效果十分显著，性能均优于普通粘土耐火砖。铝矾土熟料因其具有特殊的耐高温性能，近年来在耐材及冶金行业中大显身手，其产品价值是许多产品所不能比拟的，在重多耐材新产品的研发中发挥了重要的作用。辽宁铝矾土-康鑫铝矾土-铝矾土由宜城市康鑫铝矾土有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宜城市康鑫铝矾土有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属矿产具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!