

铜非晶片，镍非晶片，非晶片，铜基非晶片，镍基非晶片。

产品名称	铜非晶片，镍非晶片，非晶片，铜基非晶片，镍基非晶片。
公司名称	金华市欧瑞焊材制造有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	牌号:HPCU 产地:金华 材质:铜
公司地址	金华市大黄山工业区
联系电话	86 0579 82252892 18657966955

产品详情

牌号	hpcu	产地	金华
材质	铜	品牌	orui
适用范围	精密仪表，电路，元器件和触头，热交换器等	规格	不限
成份	b p si少量元素	合金组份	铜
工作温度	580-640	长度	不限 (mm)
厚度	不限 (mm)	宽度	不限 (mm)

非晶片与绝大多数传统钎焊料相比:传统钎焊料多是二元以上的合金，为了降低熔点，提高合金液态时的流动性，添加了b、p、si等非金属脆性元素，形成共晶或亚共晶的多相组织，合金元素区域分布严重不均。而非晶态合金却截然不同，由于不存在晶体组织，不但组织均匀，合金中元素的分布也呈均匀化,所以它具有:流动性好,结合强度高,厚度薄,等特点,是一种新型的钎料.*铜基非晶片(scu-7):熔点560 - 640 ,钎焊温度700 - 750 ,可以代替银焊片，广泛应用于精密仪表、电路和元器件、触头、热交换器等的焊接,以及铜及铜合金的钎焊,接点强度可达98 - 137mpa.*镍基非晶片(sni-7):熔点960 - 990 ,钎焊温度1040 - 1100 ,主要应用于钎焊耐热钢,高温合金及不锈钢零部件。钎料高温强度高,润湿性极好.钎缝在500度左右可以长期工作,广泛用于燃油总管,导管,喷嘴,整流器,扩压器等零部件的焊接.接点强度137 - 156mpa.