

# 彩之源3118耐晒大红BBN塑料编织管耐硫化颜料

产品名称	彩之源3118耐晒大红BBN塑料编织管耐硫化颜料
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 耐光性:4级 耐热性:180度
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号（注册地址）
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

## 产品详情

耐晒大红BBN(颜料红48:1)

3118耐晒大红BBN(C.I.颜料红48:1)

彩之源3118耐晒大红BBN塑料编织管耐硫化颜料

索引号：C.I.P.R.48:1

中文名称：颜料红48:1

外文名称：Pigment Red 48:1

中文别名:C.I.颜料红48：1;耐晒大红BBN;耐晒大红BBN-

P;3118耐晒大红BBN;3133永固红2BN;耐晒大红2B

## 第一部分 物理指标

耐光性：5-6级。

耐热性：180 。

耐酸性：4级。

耐碱性：4级。

## 第二部分 产品参数

CAS号:7585-41-3

分子式:C<sub>18</sub>H<sub>11</sub>BaCIN<sub>2</sub>O<sub>6</sub>S

分子量:556.1347

相对密度：1.40-2.09

堆积密度/(lb/gal)：12.4-17.4

平均粒径/ $\mu\text{m}$  : 0.07-0.08

粒子形状 : 小薄片状

比表面积/( $\text{m}^2/\text{g}$ ) : 36-41

pH值/(10%浆料) : 6.5-9.0

吸油量/( $\text{g}/100\text{g}$ ) : 25-60

遮盖力 : 半透明型

海关编码 : 3204170000

EINECS号 : 231-494-8

### 第三部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：3118耐晒大红BBN(C.I.颜料红48:1)为黄光大红颜料。颜色鲜艳，着色力高，分散性好。耐晒大红BBN给出亮黄光到中性红色，比颜料红57:1明显呈黄光，耐油性良好，但对肥皂、酸/碱性度差。主要应用于凹版印墨与塑料，在软质PVC中耐迁移性良好、不喷霜、耐光为3级，在PE中耐热200-240 /5min；亦可用于户内涂料，耐罩光漆好，耐光5-6级。

### 第四部分 应用领域

主要用于粉末涂料、水性油墨、胶印墨，涂料色浆、橡胶、涂料、皮革、塑料、油漆、美术颜料等的着色。

### 第五部分 产品包装

牛皮纸袋包装，净重25公斤/袋。