

# 现货 LCP 日本住友化学 E6808 UHF BZ

产品名称	现货 LCP 日本住友化学 E6808 UHF BZ
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本住友化学 型号:E6808 UHF B 性能:40%(玻纤+无机物)
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

SUMIKASUPER

LCP

E6808UHF

产品信息制造商住友化学株式会社材料标示>LCP-(GF+Inorganic)40-FR<颜色本色  
黑色材料形状颗粒状加工方式注射成型阻燃等级V-0材料属性40%(玻纤+无机物) 增强 阻燃  
高耐热级符合规定

UL

材料特性

高流动性

低收缩

低异向性

低翘曲

耐高温

## 易成型

UL档案号E249884物理性能测试标准数据单位比重 ASTM D7921.72g/cm收缩率 流动内部测试方法0.22%收缩率 垂直内部测试方法1.02%吸水率 ASTM D5700.02%硬度测试标准数据单位洛氏硬度 R标尺ASTM D78596机械性能测试标准数据单位拉伸强度 ASTM D638100MPa伸长率 断裂ASTM D6385.0%弯曲强度 23 ° C ASTM D790120MPa弯曲模量 23 ° C ASTM D7909.40GPa悬臂梁无缺口冲击 6.4mmASTM D256350J/m热性能测试标准数据单位热变形温度 1.8MPaASTM D648240 ° C线膨胀系数 流动 150 ° C内部测试方法1E-5m/m/K线膨胀系数 垂直 150 ° C内部测试方法6.2E-5m/m/K耐焊接温度 内部测试方法290 ° C电气性能测试标准数据单位体积电阻 ASTM D2571E13 .m介电常数 1MHzASTM D1503.8介电常数 1GHzASTM D1503.4耗散因数 1MHzASTM D1500.033耗散因数 1GHzASTM D1500.004耐电弧性 ASTM D495132sCTI IEC 60112200V阻燃性能测试标准数据单位防火等级 本色 黑色 0.100mmUL94V-0防火等级 本色 黑色 0.30mmUL94V-0防火等级 本色 黑色 3.0mmUL94V-0防火等级 全色 0.30~0.33mmUL94V-0氧指数 JIS K720148%