

## 40%玻璃矿物 LCP 日本东丽 L304T40

产品名称	40%玻璃矿物 LCP 日本东丽 L304T40
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:L304T40 性能:40%玻璃矿物低翘曲性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

### 产品详情

# Siveras L304T40

液晶聚合物40% 玻璃矿物 [Toray Resin Company](#) 产品说明：

Siveras L304T40是一种液晶聚合物（LCP）产品,含有的填充物为40% 玻璃\矿物。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

抗翘曲

Siveras L304T40 物性表

基本信息增强材料

特性

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

玻璃\矿物, 40% 填料按重量

低翘曲性

>LCP-(GF+MD)40

## 收缩率

垂直流动方向 : 1.00 mm 1

0.52

流动方向 : 1.00 mm 2

0.020

机械性能  
机械性能额定值单位制测试方法

130

伸长率 (断裂)

2.8

弯曲模量

13200

弯曲强度

160

悬臂梁性能额定值单位制测试方法  
悬臂梁性能额定值单位制测试方法

65

冲击性能额定值单位制测试方法  
冲击性能额定值单位制测试方法 (未退火)

270

线形热膨胀系数 - 流动

8.0E-6 到 1.9E-5

可燃性等级 (测试方法)  
可燃性等级 (测试方法)

V-0