

35%玻璃矿物 LCP 日本宝理 E471i

产品名称	35%玻璃矿物 LCP 日本宝理 E471i
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:E471i 性能:35%玻璃矿物
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LAPEROS E471i 物性表

基本性能

E106764-218447

填料/增强材料
特性

玻璃\矿物, 35% 填料按重量
低翘曲性

流动性高

UL文件号

耐热性, 高

部件标识代码 (ISO 11469)

E106764

物理性能额定值单位制测试方法

>LCP-(GF+MD)35

1.67

收缩率 1

渗透流动方向: r00 mm	0000
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.030
硬度额定值单位制测试方法	65
机械性能额定值单位制测试方法	140
伸长率 (断裂)	2.3
弯曲模量	13500
弯曲应力	195
弯曲应变	2.5
补充信息额定值	VF2201/BK210P
冲击性能额定值单位制测试方法	20
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	285

1.8 MPa, 未退火

265

电气性能
电性能
体积电阻率
定值单位制测试方法

2.0E+16

介电强度

1.00 mm

47

3.00 mm

25

介电常数

1 kHz

4.30

1 MHz

3.80

耗散因数

1 kHz

0.020

1 MHz

0.030

耐电弧性	176
漏电起痕指数	150
可燃性试验 UL94V-0 可燃性试验单位制测试方法	V-0