

3015 4115 PBT 台湾长春PBT3015 PBT 1100 PBT 4115

产品名称	3015 4115 PBT 台湾长春PBT3015 PBT 1100 PBT 4115
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:长春PBT
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PBT台湾长春 4130-104F-BK--简称：聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1,4-丁二醇(1,4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。台湾长春PBT 4130-104F-BK--工艺特点：PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。