

沉淀水合二氧化硅、白炭黑

产品名称	沉淀水合二氧化硅、白炭黑
公司名称	山东海化进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海区沂河大街以北，纯碱厂南侧1号楼
联系电话	18678060898

产品详情

类目(比表面积) 200-260/145-165/165-185 名称 白炭黑
产品等级 工业级 含量 90(%)

ht199

二氧化硅含量%

main content sio2 % 90min

加热减量% 105 , 2h

evaporation loss % 105 , 2h 4.0-8.0

灼烧减量% 1000 , 2h

ignition loss%1000 , 2h 3.0-6.0

ph值

ph value 6.5-7.5

bet比表面积 m2/g

bet specific area m2/g 200-260

dbp吸油值 cm3/g

dbp absorption cm3/g 2.8-3.5

总铁含量

total fe mg/kg 500max

用途：

主要用于医药、食品、饲料添加剂、农药、干粉灭火剂及油漆、涂料等，也可用于高透明橡胶制品、鞋底。

ht299-1

二氧化硅含量%

main content sio2 % 90min

加热减量% 105 , 2h

evaporation loss % 105 , 2h 4.0-7.0

灼烧减量% 1000 , 2h

ignition loss%1000 , 2h 3.0-6.0

ph值

ph value 5.5-7.0

bet比表面积 m2/g

bet specific area m2/g 165-185

dbp吸油值 cm3/g

dbp absorption cm3/g 2.0-3.0

总铁含量

total fe mg/kg 500max

总铜含量

total cu mg/kg 50max

总锰含量

total mn mg/kg 30max

500%定神应力

mps modulus 500% 5.5-8.0

扯断强度 ,

mpa tensile strength 17.0min

扯断伸长率 %

elongation @ break 700min

用途 :

主要用于子午线轮胎。也可适用于鞋底、胶管、胶带、实芯胎、力车胎及彩色胎等。

ht299-2

二氧化硅含量%

main content sio2 % 90min

加热减量% 105 , 2h

evaporation loss % 105 , 2h 4.0-7.0

灼烧减量% 1000 , 2h

ignition loss%1000 , 2h 3.0-6.0

ph值

ph value 6.0-7.5

bet比表面积 m2/g

bet specific area m2/g 145-165

dbp吸油值 cm3/g

dbp absorption cm3/g 2.0-3.0

总铁含量

total fe mg/kg 500max

500%定伸应力

mps modulus 500% 6.3min

扯断强度 ,

mpa tensile strength 17.0min

扯断伸长率 %

elongation @ break 675min

用途：

主要用于轮胎。也适用于半透明、彩色橡胶鞋底、制品等。