

SURLYN沙林 9910 美国杜邦 香水瓶盖SURLYN 高尔夫球SURLYN 塑胶原料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SURLYN沙林 9910 美国杜邦 香水瓶盖SURLYN 高尔夫球SURLYN 塑胶原料 |
| 公司名称 | 东莞市高创塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 36.50/KG |
| 规格参数 | SURLYN:高尔夫球SURLYN 9910:香水瓶盖SURLYN 美国:美国杜邦 |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房 |
| 联系电话 | 18820612095 |

产品详情

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度沙林原料

Surlyn 8150 良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好的耐磨性能；低温韧性

Surlyn 8320 良好的柔顺性；共聚物

Surlyn 8527 良好的耐磨性能；高透明；共聚物

Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8670 产品特性：共聚物

Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8945 回弹性；良好的抗冲性能；良好的成型性；易加工性；高流动的

Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9120 低温韧性

Surlyn 9150 良好的硬度；高透明；良好的撕裂强度；低温韧性

沙林料是化妆品包材、注塑企业的习惯性叫法，du是指美zhi国杜邦SUYLYN（音译沙林或沙淋）dao锂、钠离子聚合物树脂，其海关商名品为：

乙烯-丙烯酸树脂。它是在乙烯和丙烯酸（或甲基丙烯酸）的共聚物主链上引入金属离子（如锌、镁等），以实现分子链交联的一类聚合物。

杜邦公司的商品名为Surlyn树脂。与聚乙烯相比，Surlyn树脂只具有很低的结晶度，故透明性好。透光率约为80~92%，是良好的透明包装材料。

Surlyn树脂分子链间特殊的离子交联具有可逆性。加热时交联键解离，从而能熔融流动。冷却至室温时交联键恢复。它属于热塑性弹性体，

在加工温度下有良好的加工流动性，室温下有优良的橡胶弹性和柔韧性。其低温性能优良。脆化温度 - 76℃，甚至可达 - 105℃。拉伸强度优于聚乙烯

，耐环境应力开裂性，耐油性优越。Surlyn树脂的另一特点是与其它材料有很好的粘合力，常用作层合材料的粘合层。主要用于化妆品瓶盖、高尔夫球、

鞋材舌令三方面，用于化妆品瓶盖的通用规格为PC2000,若有这方面的疑问