

日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 730AP 南宁市乙烯-四氟乙烯物

产品名称	日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 730AP 南宁市乙烯-四氟乙烯物
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 730AP规格用途

日本旭硝子 乙烯-四氟乙烯共聚物 Fluon LM-ETFE 730AP技术参数

性能项目	试验条件	测试	测试数据
比重	ASTMD792	1.78	g/cm ³
熔流率 (熔体流动速率) (297 ° C/5.0kg)	ASTMD3159	20到30	g/10min
抗张强度	ASTMD638	40.0	MPa
伸长率(断裂)	ASTMD638	400	%
弯曲模量	ASTMD790	647	MPa
拉伸强度保持率	ASTMD638	88	%
伸长保持率	ASTMD638	120	%
熔融温度	DSC	225	° C
介电常数 1kHz	ASTMD150	2.40	
介电常数 1MHz	ASTMD150	2.40	
耗散因数 1kHz	ASTMD150	7.0E-4	
耗散因数 1MHz	ASTMD150	8.2E-3	
UL阻燃等级	UL94	V-0	
极限氧指数	ASTMD2863	40	%
WeightLossOnHeating -10%	TGA	410	° C

关于日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 730AP

1.有关“日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 730AP”胶料物性表及以出厂实时数据为准。2.如需获取“日本旭硝子 ETFE LM-ETFE 730AP”料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服。

