

武汉轻质地面石膏自流平砂浆厂家

产品名称	武汉轻质地面石膏自流平砂浆厂家
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	中建天承:zjtc-6 武汉:东西湖区
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

产品详情

公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产和销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

本品选用聚合物基料、经数十位行业工程师多年技术研发投入，精制配比而成，产品性能优越、高强度粘结、抗裂防水效果好，通过国家相关机构严格检测，取得了企业标准产品标志证书，获市场广泛

认可和企业长期青睐，是公司新一代高性能专用轻质抹灰石膏系列产品

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

产品用途：地面石膏自流平砂浆，规格25kg/袋

工程项目：

中建天承保温、石膏系列产品，覆盖全省内众多的建筑工程，且已通过了湖北省检测中心检测认证。

技术参数

项目	项目	指标
初凝时间 (h)	1h	2h
终凝时间 (h)	8h	2h50min
保水率 (%)	60%	86%
抗折强度(Mpa)	1.0	3.0
抗压强度(Mpa)	4.0	5.8
拉伸粘结强度(Mpa)	0.3	0.4
体积密度 (kg/m ³)	1000kg/m ³	887
内照射指数	1.0	0.12
外照射指数	1.3	0.21

使用方法

一、涂刷界面剂

(1)涂刷界面剂的目的是对基层封闭，防止自流平砂浆过早丧失水分;增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;防止气泡的产生改善自流平砂浆的流动性。

(2)按照界面剂使用说明要求，用滚筒将界面剂涂刷在地面上，涂刷要均匀、不遗漏，不得让其形成局部积液;对于干燥的、吸水能力强的基底要处理两遍，第二遍要在遍界面剂干燥后，方可涂刷。

(3)一般遍界面剂干燥时间约1~2小时，第二遍界面剂干燥时间约3~4小时。确保界面剂完全干燥，无积存后，方可进行下一步施工。

二、自流平砂浆施工

(1)应事先分区以保证一次连续浇注完整个区域。

(2)用量水筒准确称量适量清水置于干净的搅拌桶内，开动电动搅拌器，徐徐加入整包自流平材料，持续均匀地搅拌3~5分钟。使之形成稠度均匀、无结块的流态浆体，并检查浆体的流动性能。加水量必须按自流平材料的要求严格控制。

(3)将搅拌好的流态自流平材料在可施工时间内倾侧到基面上，任其像水一样流平开。应倾侧成条状，并确保现浇条与上一条能流态地融合在一起。

(4)浇注的条状自流平材料应达到设计厚度。如果自流平施工厚度设计小于等于10mm，则需要使用自流平专用板进行批刮，辅助流平。(5)应连续浇注，两次浇注的间隔在10分钟以内，以免接茬难于消除

(6)料浆推铺后，用带齿的刮板将料浆开并控制合适的厚度，静置35分钟，让里面包裹的气泡排出，再用

消泡滚筒进行放气，以帮助浆料流动并清除所产生的气泡，达到良好的接茬效果。

(7)在自流平初凝前，须穿钉鞋走入自流平地面迅速用消泡滚筒滚轧浇注过的自流平地面以排出搅拌时带入的空气，避免气泡、麻面及条与条之间的接口高差。

公司：<http://www.zhongjiantc.cn> <http://116.62.153.177>

注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解！