

鸿冠7800实木拼板胶 中山

产品名称	鸿冠7800实木拼板胶 中山
公司名称	杭州萧山所前越强胶水店
价格	.00/个
规格参数	产地:中山 品牌:鸿冠 外观:乳液
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 所前镇三泉王村81号
联系电话	86-057182347716 13968081448

产品详情

产地	中山	品牌	鸿冠
外观	乳液	粘度	7000 (MPa.s)
固含量	55-57 (%)	初干时间	1 (h)
固化时间	8 (h)	固化条件	低温固化

用途	实木拼板、指接、实木复合地板、高档家具实木榫接等非集成材胶合		
特点	双组份，固化速度快，胶合强度高，可常温固化；适合于高级家具用硬木冷压拼板，高周波慢慢硬化；针叶树美国铁杉等大型建筑用梁柱之冷压拼板成型构造用集成材。符合日本农林标准，耐水，耐候标准。		
主剂	名称	鸿冠-7800拼板胶	
	外观	乳白色液体	
	粘度	9000-14000 cps (25 °C)	
	固体含量	55-57%	
	ph	7-8	
	比重	1.2 ± 0.1	
	标准包装	1200kg/桶、20kg/桶	
	贮藏	室温条件下贮藏期为12个月，室温升高将使贮藏期缩短。冬季温度不应低于5 °C，以防止冰冻	
固化剂	名称	鸿冠固化剂	
	外观	深棕色液体	
	粘度	< 0.2 pa.s (25 °C)	
	标准包装	250kg/桶、10kg/桶、2kg/桶。	
	贮藏	在室温及密封条件下可存放12个月	

使用参数 (举例)	主剂与固化剂配比	主剂:固化剂= 100:10 – 15 (重量比)
	涂胶量	180-240 g/m ²
	木材含水率	8-12%
	固化温度	> 10oc
	加压时间	45 – 90分钟
	加压压力	8-15 kg/cm ²
	卸压后陈放	24 -72小时

批发镜批