

沙林树脂SURLYN 美国杜邦1555 挤出级SURLYN 高韧性SURLYN 塑胶原料

产品名称	沙林树脂SURLYN 美国杜邦1555 挤出级SURLYN 高韧性SURLYN 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.30/KG
规格参数	SURLYN:挤出级SURLYN 1555:高韧性SURLYN 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

一 沙林树脂的运用

1.包装行业

依据杜邦的盆友详细介绍，沙林环氧树脂(改性材料EAA)运用于食品行业包装，非常是“真空泵贴体包装”中，现阶段在中国运用还较为少，但已市场应用新加坡等國家的食品包装袋中。针对食品包装袋来讲，这能进一步提高食品类的有效期，而且在真空包装的情况下，肉质地的口味，在一周以内并不容易有很大的转变，而香肠包装，能够将近一年多。

2.护肤品行业

杜邦的盆友详细介绍，沙林环氧树脂因为有着的耐刮擦性、损特性，而且抗化学品性等，非常就是你用手去刮、去刮伤，其表层损伤性并不是非常;除此之外，全透明、光泽度温和等特性也让其在护肤品行业有着非常的造型艺术使用价值，因而在护肤品行业十分火爆。

3.别的行业

除开食品包装袋、护肤品行业，沙林环氧树脂还市场应用于日用品行业:各种各样摇杆，小玩具如小宠物各种各样摇杆，小玩具如小宠物口嚼物，冰桶，地塑料原材料板;健身器材行业：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表面，滑冰靴，滑冰靴，雪曲棍球帽子，鞋后跟里衬，牛仔裤比赛维护吊带背心;浮标，室外安全性照明灯具，玻璃钢制品表层镀层，管路螺钉维护盖，荧光灯管表层维护等。

二 沙林环氧树脂的关键型号规格及特性

沙林环氧树脂商品的关键型号规格:

沙林环氧树脂 PC2000、沙林环氧树脂 PC100、沙林环氧树脂 8920、沙林环氧树脂8940、沙林环氧树脂 9910、沙林环氧树脂 TF090、沙林环氧树脂 PC350等。

沙林环氧树脂商品的关键特性：

沙林环氧树脂 9950超低温、耐冲击;

沙林环氧树脂 9910抗酸类、性能;

沙林环氧树脂 8150护肤品香水瓶盖;

沙林环氧树脂 PC2000高全透明抗化;

沙林环氧树脂 PC100抗化学品;

沙林环氧树脂 9320抗酸类、性能;

沙林环氧树脂 8945超低温抗断裂韧性;

沙林环氧树脂 8920损 抗酸类;

沙林环氧树脂1652SR高全透明;

沙林环氧树脂1601超低温、抗断裂韧性。

沙林环氧树脂生产加工常见问题

- 1、SURLYN 具备吸水性，拆卸后曝露在气体中过久，会危害成形的品质，因此在成形前请先风干，风干温度请操纵在60~65 ‘ C，时间约6~8钟头。
- 2、烘干机设备中如果没有除湿设备切勿应用，不然加温总是让含水量升高。
- 3、射出去成形时，请加冷却循环水减少成形温度，以操纵强度、晶粒大小等物理性能，避免结晶体速率过快或不匀造成的水波纹。
- 4、射出去温控约在190~220 ‘ C中间，磨具温度约在10~15 ‘ C(需另加冷藏水)，零件的水冷却时间约射出去时间的2~3倍。水冷却时间长一点可让结晶体比较，防止零件形变。
- 5、工作压力要以饱压射出去，由于原材料流通性较低。
- 6、能够运用PE来提升强度，但是加上量以5%为限制。
- 7、生产制造完后，要以PE清理射出去机料管，以防关机后再开导致机器设备受损。

