

美国杜邦surlyn 9650 耐候性surlyn树脂 鞋后跟内衬surlyn 高透明沙林树脂 塑胶原料

产品名称	美国杜邦surlyn 9650 耐候性surlyn树脂 鞋后跟内衬surlyn 高透明沙林树脂 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.50/KG
规格参数	SURLYN:鞋后跟内衬surlyn 9650:高透明沙林树脂 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

EMAA 9650 注塑级 美国杜邦 物性参数：

因原料行情每天都有变化，页面上的报价仅供参考，当天实际报价请用联系方式直接询价。感谢您的理解与支持！

郑重声明：本公司杜绝一次性水口料，副牌，抽粒等垃圾料！长期代理供应进口原包塑胶原料：（提供MSDS、SGS(ROHS)、COA、FDA、ASTM、UL黄卡环保证书等）
品质保证原厂原包，货真价实，假一赔十！

现货供应Surlyn EMAA 9650 注塑级 美国杜邦 共聚物

Surlyn EMAA 9120 美国杜邦

Surlyn EMAA PC2000 美国杜邦

Surlyn EMAA 9950 美国杜邦

Surlyn EMAA 9910 美国杜邦

Surlyn EMAA 7940 美国杜邦

Surlyn EMAA 8020 美国杜邦

Surlyn EMAA 8320 美国杜邦

Surlyn EMAA 8920 美国杜邦

Surlyn EMAA 8528 美国杜邦

Surlyn EMAA 9520 美国杜邦

Surlyn EMAA 9320 美国杜邦

Surlyn EMAA 9650 美国杜邦

Surlyn EMAA 9150 美国杜邦

Surlyn EMAA 8660 美国杜邦

Surlyn EMAA 9721 美国杜邦

Surlyn EMAA 9720 美国杜邦

Surlyn EMAA 9020 美国杜邦

Surlyn EMAA 8940 美国杜邦

Nucrel EMAA 0910HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 0910 美国杜邦

Nucrel EMAA 925 美国杜邦

Nucrel EMAA 0908HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 1202HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 960 美国杜邦

Nucrel EMAA 0902HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 0411HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 599 美国杜邦

Nucrel EMAA 0609HSA 美国杜邦

Nucrel EMAA 0403 美国杜邦

Nucrel EMAA 0407HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 699 美国杜邦

Nucrel EMAA 0903HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 0903 美国杜邦

Conpol EMAA 4R11S1 美国杜邦

Conpol EMAA 5B10S1 美国杜邦

Conpol EMAA 10AF 美国杜邦

Conpol EMAA 13B 美国杜邦

Conpol EMAA 20S1 美国杜邦

Conpol EMAA 20B 美国杜邦

Conpol EMAA 20S2 美国杜邦

EMAA原料有AA含量和MI两个因素。当MI相同时，随着AA含量的增加，EMAA的透明性、韧性、粘接性、耐环境应力开裂性会增加；相反，其刚性、湿蒸汽透射率、抗蠕变性、耐化学性会更好。当AA含量相同时，随着MI的增加，EMAA的粘接性、加工性会更好；相反，其韧性、耐环境应力开裂性会增加。

1、韧性和屈挠性

2、易加工性

3、的粘接性，与EMAA能粘接的材料有：铝和锡等金属及其氧化物、玻璃、纤维素、木材、皮革、玻璃纸、蛋白质、尼龙、聚氨酯、聚乙烯、三元乙丙胶等

EMAA综合性能表现

EMAA材料的熔点，主导了材料的热性能，可以将EMAA划分为不同温度类型的应用，即高温胶、中温胶、低温胶能。

EMAA应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔胶、密封材料、水性溶剂等方面，下面简要介绍：

1、聚合物改性

2、热熔性粘合剂和密封剂

3、挠性软管和普通管子

4、层压片材

5、多层薄膜、注塑和挤压零件

6、电线和电缆混合料。

EMAA特性备注：

优良的热稳定性，颜料附着力，对各种基材都具有粘结力，这些基材包括金属、聚烯烃、纤维素、聚酯、聚碳酸酯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、玻璃和金属箔等。主要应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔胶、密封材料、水性溶剂，环保降解材料等方面。