

热塑性弹性体SIS 美国科腾 D1163P 拉丝级 SIS 抗冲击 SIS 耐高温 SIS 塑胶原料

产品名称	热塑性弹性体SIS 美国科腾 D1163P 拉丝级 SIS 抗冲击 SIS 耐高温 SIS 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	SIS:拉丝级 SIS D1163P:抗冲击SIS 耐高温 美国:美国科腾
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

原产国/地区	美国	品名	SIS	是否进口	是
厂家(产地)	美国科腾	牌号	D1163P	加工级别	注塑级
特性级别	耐高温	用途级别	运动器材,汽车部件,家电部件,电子电器部件	销售方式	品牌经销

SIS是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物，兼具橡胶和塑料性质。SIS粘着力强，是热熔压敏胶粘合剂、涂料、溶剂型粘合剂、塑料改性制品等的主要原料。其制备的产品性能更加优良，如包装袋、双面带及耐油标签等等。

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	比重	ASTM D-4025	0.920	g/cm ³	
	熔体流动速率	200 /5kg	23	g/10min	
	聚苯乙烯含量		Internal Method	13-16	%
	总萃取率		Internal Method	< 1	%
	挥发物		Internal Method	< 0.5	%
机械性能	硬度	10秒, 149 , 压 缩成型	ASTM D-2240	25	Shore A

其它性能	拉伸应力	300%应变	ASTM D-412	0.483	MPa
	拉伸屈服强度		ASTM D-412	10.3	MPa
	断裂伸长率		ASTM D-412	1400	%
	粘度	25 ,(甲苯)25%wt	Internal Method	900	mPa · s
	抗氧化添加剂		Internal Method	0.080-0.20	%
	灰尘、滑石		Internal Method	0.25-0.45	%
	苯乙烯/橡胶比率			15/85	
	嵌段含量				