

美国杜邦TPE 3078 抗紫外线TPE 薄膜级TPE 压延膜TPE 型材挤出成型TPE 塑胶原料

产品名称	美国杜邦TPE 3078 抗紫外线TPE 薄膜级TPE 压延膜TPE 型材挤出成型TPE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	29.80/KG
规格参数	TPE:压延膜TPE 3078:抗紫外线TPE 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TPE/3078/美国杜邦物性表

规格用途

规格级别
该料用途
备注说明

其它 其它 其它

外观颜色

技术参数

	性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
其它性能	熔融指数		ASTM D-1238	5.0	g/1
基本性能	24小时吸水率		ASTM D-570	3	%
物理性能	泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044	90	mg
		CS-17轮	ASTM D-1044	2	mg
机械性能	比重		ASTM D-792	1.07	
	硬度计硬度		ASTM D-2240	30	
	揉曲模量	23	ASTM D-790	28.	Mp
	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂	J/m
	断裂拉伸力		ASTM D-638	26.2	Mp

	初耐撕裂性能		ASTM D-1004	77	kn/
	断裂伸长		ASTM D-638	700	%
电气性能	拉伸力	5%伸长	ASTM D-638	1.3	Mp
		10%伸长	ASTM D-638	2.1	Mp
热性能	熔点		ASTM D-3418	170	
	热畸变温度	@0.5Mpa	ASTM D-638	46	
	维卡软化点		ASTM D-1525	83	
	热畸变温度	@0.18Mpa	ASTM D-638	N/A	
其它性能	耐揉曲切口增长性能		ASTM D-1052	1 × 10	

温馨提示：

我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料；可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮或在线咨询，我们将竭诚为您服务！