

TPE 美国杜邦 4069 软胶TPE 耐低温TPE 热稳定性TPE 塑胶原料

产品名称	TPE 美国杜邦 4069 软胶TPE 耐低温TPE 热稳定性TPE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	27.80/KG
规格参数	TPE:耐低温TPE 4069:软胶TPE 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	0.5	%
物理性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	18	g/10min
	泰伯磨耗量	CS-17轮	ASTM D-1044	7
	泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044	70
	比重	ASTM D-792	1.20	
机械性能	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂
	断裂拉伸力	ASTM D-638	40	MPa
	初耐撕裂性能	ASTM D-1004	158	kn/m
	挠曲模量	23	ASTM D-790	207
	断裂伸长	ASTM D-638	500	%
	拉伸力	ASTM D-638	6.9	MPa
	5%伸长	ASTM D-638	10.3	MPa
	10%伸长	ASTM D-638	10.3	MPa
热性能	硬度计硬度	ASTM D-2240	55	
	维卡软化点	ASTM D-1525	180	
	热畸变温度	@0.5MPa	ASTM D-648	90
	热畸变温度	@0.18MPa	ASTM D-648	49
	熔点	ASTM D-3418	203	熔点
其它性能	耐揉曲切口增长性能	ASTM D-1052	5 × 105	

