

# PA66 德国巴斯夫 A3WG6-BK 增强级高强度品牌尼龙易成型

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3WG6-BK 增强级高强度品牌尼龙易成型
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	德国巴斯夫:注塑级 A3WG6:阻燃级 德国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

PA66塑胶原料熔料温度：270 ~ 290 料筒恒温：240 模具温度 60 ~ 100

注塑压力：100 ~ 160MPa ( 1000 ~ 1600bar ) ，如果是加工薄截面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180MPa ( 1800bar )

PA66塑胶原料保压压力：注塑压力的50%；由于材料凝结相对较快，短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力

背压：2 ~ 8MPa ( 20 ~ 80bar ) ，需要准确调节，因为背压太高会造成塑化不均注塑速度建议采用相对较快的注塑速度；模具有好的通气性否则制品上易出现焦化现象