

1520 EVA 1520 韩国韩华系列

产品名称	1520 EVA 1520 韩国韩华系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:韩华EVA
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

EVA加工成型工艺条件(1)注射成型工艺 机器 活塞或螺杆式均可

机筒温度120度~180度模具温度20度~40度注射压力60MPa (随不同型号的EVA而变) 成型周期40~70S 树脂温度185度~195度 (2) 挤出成型工艺 (片材) 机器通用 $\phi 65 \mu m$ 挤出机机筒温度110度~145度机头温度130度~145度牵引辊温度30度~60度冷却辊温度30度~40度 (3) 中空成型工艺 (以 $\phi 40 \mu m$ 螺杆挤出机的中空成型条件) 机筒温度分三段为100度
130度140度机头温度140度模具温度20度~25度树脂温度150度压缩空气力400~500kPa 闭模压力2.5~3MPa冷却加热吹塑时间25S (25r/min转速时的挤出量80-90g/min) 单价说明：因市场价常有波动，具体价格请电询为准。