

# 高强度韧性好 PA9T 日本可乐丽 GT2330

产品名称	高强度韧性好 PA9T 日本可乐丽 GT2330
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GT2330 性能:高强度韧性好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# Genestar GT2330

聚酰胺 9T33% 玻璃纤维增强材料 [Kuraray Co., Ltd](#) 产品说明：

GT2330 is well suited for components requiring a high strength in pin fitting process, due to high ductility properties.

## Genestar GT2330 物性表

基本性能编号	<a href="#">E90350-316412</a>
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量
特性	高强度
用途	韧性良好 电气/电子应用领域
物理性能额定值单位制测试方法	电气元件

熔流率 (熔体流动速率) (320 ° C/2.16 kg)	15
收缩率	
流动 : 1.00 mm	0.10
横向流动 : 1.00 mm	0.60
吸水率 1(平衡, 40 ° C, 95%RH)	1.0
机械性能	
机械性能额定值单位制测试方法	190
伸长率 (断裂)	4.3
弯曲模量	10000
弯曲强度	240
悬臂梁冲击强度	
悬臂梁冲击强度额定值单位制测试方法	100
热性能	
热性能额定值单位制测试方法(未退火)	285
玻璃转化温度	125

熔融温度	306
电气性能额定值单位制测试方法 体积电阻率	1.0E+16
介电强度	30
介电常数 (10.0 GHz)	3.40
耗散因数 (10.0 GHz)	0.010
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1
可燃性额定值单位制测试方法 UL94V-0	V-0
补充信息额定值单位制测试方法 Barium Chloride (2000000)	4.50
Weld Elongation	0.80
Weld Strength	60.0