

厂家批发T2电解紫铜箔0.006*1米现货直销 镀锡紫铜带 黄铜带批发

产品名称	厂家批发T2电解紫铜箔0.006*1米现货直销 镀锡紫铜带 黄铜带批发
公司名称	深圳市金铜都金属材料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	洛铜:江铜 T2:0.006*0.1 深圳:金铜都
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三47号D3
联系电话	0755 - 29909719 15919430818

产品详情

紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu₂O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶,使铜产生热脆;而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时,又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²,伸长率为45~50%,布氏硬度(HB)为35~45。

深圳市金铜都金属材料有限公司成立于2008年,经过多年的努力,现产品在全国各地均有销售。从工艺技术水平到设备装备水平都属于国内行业的先进行例,产品质量高于新国家标准GB/T2059-2008的水平,并获得了ISO9002产品质量体系的认证。

公司生产销售和定制:紫铜带、紫铜线、紫铜棒、紫铜管、紫铜板、紫铜排(材质有:T1,T2,T3,TU0,TU1,TU2,TP1,TP2,C1100,C1020)。黄铜带、黄铜棒、黄铜线、黄铜管、黄铜板、黄铜排(材质有:C2800,C2680,H95,H90,H85,H80,H75,H70,H65,H62,H59)。磷铜带、磷铜棒、磷铜板、磷铜线、磷铜管(材质有:C5191,C5210,C5240)。铍铜板、铍铜棒、铍铜线、铍铜管、铍铜带(材质有:QBe1.8,QBe1.9,QB2.0)。白铜板、白铜带、白铜线、白铜管、白铜棒(材质有:B0.6,B5,B19,B30,C7521,C7701)。锡青铜管、锡青铜棒、锡青铜带(材质有:QSn6.5-0.1,QSn4-0.3)。铝板、铝棒、铝线、铝带、铝管(材质有:7075,6063,5052,2024,1060)。不锈钢棒,不锈钢易车棒,不锈钢六角棒,进口不锈钢带,不锈钢管,不锈钢线,不锈钢板(材质有:904L,310S,309S,316L,316F,316,321,304L,304F,304,301,202,201)等各类铜铝不锈钢产品。

