

# PA66 FR370-NC 日本旭化成 无卤阻燃 电子应用领域

产品名称	PA66 FR370-NC 日本旭化成 无卤阻燃 电子应用领域
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	日本旭化成:注塑级 FR370:阻燃级 日本:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试
比重	1.16	--	g/cm3	ASTM D792,ISO 1183
收缩率 - 流量	0.90到 1.6	%	Internal Method	
吸水率				
平衡	2.3	ASTM D570		
平衡,23 ,50% RH	ISO 62			
硬度				
洛氏硬度				ASTM D785,ISO
M计秤	85	55		2039-2
R计秤	120	110		
机械性能				
拉伸模量(23 )	3600	1600	MPa	ISO 527-2
拉伸应力				
屈服,23	83			
断裂,23	80			
--	58	ASTM D638		
拉伸应变	4.5	22		
断裂	7	70	15	> 50
弯曲模量				
--	3300	1300	ASTM D790	
23	1500	ISO 178		
弯曲强度	128	56	124	54.1
抗泰伯磨损	mg	ASTM D1044		
冲击性能				
简支梁缺口冲击强度4		6	kJ/m2	ISO 179

悬壁梁缺口冲击强度	29	98	J/m	ASTM D256
热性能				
热变形温度				
0.45 MPa,未退火	240			ASTM D648
1.8 MPa,未退火	78	ISO 75-2/A		
线形膨胀系数 - 流动	7.0E-5	cm/cm/		ASTM D696,ISO 11359-2
电气性能				
表面电阻率	1.0E+13	ohm		IEC 60093