

# 100三联抗渗试模

产品名称	100三联抗渗试模
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

## 产品详情

100三联抗渗试模www.zywcyy.com \*产品概述 塑料试模是用大型试模成型设备yi次成型生产而成，具有质量优良、规格齐全、外观好看、价格低廉、使用方便、不易变形等特点，是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等\*器具。塑料试模的一经推出，便受到了广大试验用户的欢迎。因为在密集的试件试验中频繁的制作中，塑料试模既轻便也不影响试件的质量，这样便大大节省了试验人员的体力，加快了试件的制作。\*主要技术参数 1、试模应有足够多的刚度，能承受试件成型振捣时产生的压力不致变形，内壁应平整、光洁，表面无残损、气孔、锈蚀等缺陷，紧固螺栓应有效。

2、试模内部尺寸允许偏差：公称尺寸的 $\pm 0.2\%$ ，且不得大于1mm。

3、各相邻面应相互垂直，不垂直度不超过 $\pm 0.2$ 度。4、试模内表面、定位面的平面度误差，每100mm内不超过0.04mm。

5、规格有150×150×150mm和100×100×100mm，组装后连接面缝隙不大于0.1mm。\*使用说明 1、制作试块时，通常每组至少要有三个同时制作，并根据骨料颗粒的大小选择相应尺寸的试模，装模时须稍有富裕，同时应注意，将混凝土往试模里浇注的工作，必须在混凝土制成后的半小时完成。2、试块的浇注和捣实方法（插捣、振动或夯捣）通常应与混凝土在施工中所用捣实方法一致。试块，如振动法振实，则试模置于振动台台面后，必须有压紧措施，否则会降低振实效果。

3、混凝土试模用过后，应即擦干净各光滑工作面，并及时涂上防锈油以防锈蚀。\*试件养护

一、混凝土试件养护：1、混凝土试件成型应按照标准规范去进行。2、混凝土试件成型后，应静置一昼夜后用铁钉刻字编号。拆膜后应立即放入温度为 $20 \pm 2$ C、相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。3、标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔1020mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。

4、标准养护龄期为28d。二、水泥试件养护：1、水泥试件成型后做好标记，并立即放入温度保持在 $20 \pm 1$ C、相对湿度不低于90%的雾室或湿箱中水平养护，养护时不应将试模放在其他试模上，直到规定的时间取出脱膜。

2、水泥试件脱模做好标识后，立即水平或竖直放置在 $20 \pm 1$ C的水中养护，水平放置时刮平面应朝上。3、试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此间保持一定间距，让水与试体的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得少于5cm。4、每个养护池只养护同类型的水泥试件。

5、强度试验试体的养护龄期，从水泥加水搅拌开始试验时算起。\*产品系列 塑料试模具有价格低、精度高、使用方便且不易损坏等优点，一经推出，受到广大营销人员及用户的热烈欢迎。塑料试模主要有：70.7、100方、150方三联、100三联、100×300弹性模量、100×400抗冻、150×300弹性模量、150×550抗折、100×515抗折、150×175×185抗渗、450\*350\*120大板喷射试模、水泥养护水槽、CA砂浆试模以及塑料灌砂筒和坍落度筒 该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、久用不变形、使用轻捷、方便等特点