

水性真空吸塑胶—模压门胶

产品名称	水性真空吸塑胶—模压门胶
公司名称	杭州时迈高分子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CM-9001 粘合材料类型:塑料类、纤维类、木材类、其他材质 品牌:拓普
公司地址	中国 浙江 杭州市 余杭区良渚镇安溪工业园后杨路2号
联系电话	86 0571 88791908

产品详情

型号	CM-9001	粘合材料类型	塑料类、纤维类、木材类、其他材质
品牌	拓普	粘度	850 (Pa · s)

cm-9001模压门胶：适用于聚氯乙烯（pvc）等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，可用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌等。技术指标：

胶粘剂类型：水性聚氨酯外观：乳白色

含固量：46% ± 2 粘度：850cps

ph值：7 ± 1 粘接性：优

建议操作条件：

建议涂胶量总体控制在60-150克/平方米；

使用前要将基材清理干净，保证没有油污和杂质。涂胶方式：胶枪喷涂，喷枪口与被喷面距离保持15-30cm，表面少许喷胶可保持更长距离；

胶层温度应保证在50 以上；

加温时间一般10-80秒（薄膜厚度0.16mm以下适当缩短加温时间）

机台中心与周边的温度差应小于10℃，若超过10℃，应改善机台加热系统；。成型真空度一般要求0.07mpa-0.09mpa；成型时间1-3分钟 对成品的耐热要求超过60℃，建议添加固化剂使用（用量为3-5%）勿与其他粘合剂混用。

包装：20kg桶