

# 海腾新材环氧地坪漆宁波工厂

产品名称	海腾新材环氧地坪漆宁波工厂
公司名称	宁波海腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省象山县产业区城东工业园
联系电话	13296861006 13296861006

## 产品详情

### 1、基面处理

对水泥地坪基面进行彻底打磨处理（真空吸尘，属无尘打磨），去除浮浆和不结实的混凝土表层，以保证经久耐用，同时提高了基面的平整度，进行涂层施工后外观更显漂亮。这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。

### 2、伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理

1、对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后，再用高倍中涂砂浆予以修补填平；细小的裂缝可以用环氧树脂加80-10目石英砂增稠剂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。

2、对空鼓、旧环氧松动之部位凿除，如凹槽较深，采用高倍中涂砂浆予以补平，完全固化后再用手磨机细打至平整。

3、所有特殊场地修补处理后，再清洁一遍。

### 3、基层处理注意事项：(素地及施工要求)

A、新建基础养护期应于28日以上；含水率8%以下；相对湿度85%以下。

B、施工进场前甲方须搬除妨碍乙方施工之物件，并在乙方工程未完工验收前不得擅自进入破坏，未完工地面及施工完后48小时以上人员进出必须管制。

C、提供材料设备放置场地，场地必须干燥、防潮湿水汽。

#### 4、渗透层施工

确认混凝土刨平，无残渣、污迹，再检查：

A、基面含水率低于8%；

B、空气相对湿度低于85%；

C、地面再检出不结实部分应去除，然后修补平整；

D、地面空鼓的地方应先切割，再用环氧砂浆补平。渗透树脂渗入混凝土基层，固化后加固混凝土，并能使上下结合坚固。

#### 5、底涂层施工

A、施工前计算材料的使用量，依照施工方向及区域，配合施工路径选定搅拌区；

B、依照比例将主剂及固化剂充分搅拌均匀；

C、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D、涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

E、施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

F、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

G、施工中发现杂质应立即清除；

H、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24-48小时。

#### 6、砂浆层的施工：

C、材料混合后，依正确比例将石英砂缓慢加入，并搅拌均匀；

D、拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

E、涂材料时，采用刮刀等工具，将材料均匀涂布；

F、施工涂布时应尽量减少施工结合缝；

G、混合后的材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

H、施工中发现杂质应立即清除；

I、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10-15度时，养护时间为24小时-48小时。

#### 7、中涂层的施工：

C、材料混合后，依正确比例将石英粉或滑石粉缓慢加入，并搅拌均匀；

#### 8、环氧自流平面涂层的施工：

C、搅拌均匀的材料需尽快送到施工区域内，依照施工程序施工；

D、涂布面涂材料时，采用专用镘刀等工具，将材料均匀涂布；

F、混合后材料应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接；

H、施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10-15度时，养护时间为7天；

### 2.4施工配合事项

#### 1、施工前需配合事项

A、确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；

B、施工前需保持素地的环境清洁，尤其防止水浸泡；

C、确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；

D、与其它净化、土建等工程互相作业进度；

E、灯光及照明设备；

F、材料及机具的存放区。

#### 2、施工中需配合事项

A、施工中施工区域人员及进出管制；

B、施工中废弃物的存放区；

C、施工中现场监工人员及协调人员。

#### 3、施工后需配合事项

A、养护区域人员进出管制；

B、清理作业现场及调借物品的归还；

C、实际施工面积测量及验收。

### 第三部份：保养方法

保养方法和注意事项具体如下：

- 1、请勿滥用机械：避免钢轮等的交通，不要有过重的交通及负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。
- 2、表面清洁：一般用水擦洗，如遇难清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂，然后再用水冲洗干净。
- 3、避免化学品的污染：地面被化学品污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，可用少量丙酮快速清洁，注意通风。