

# 现货供应日本东丽MABS920

产品名称	现货供应日本东丽MABS920
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

特性	高强度流动性高外观良好		
用途	大型家用电器和小型家用电器化妆品手机玩具文具相机应用		
外观	清晰/透明		
加工方法	薄膜挤出挤出片材挤出成型注射成型		
ISO Designation	MABS		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度(23 ° C)	1.09	g/cm3	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (21 220 ° C/10.0 kg)		g/10 min	ISO 1133
收缩率3	0.40 到 0.60	%	内部方法
硬度	额定值		
洛氏硬度(R 计秤, 23 ° C)	115		ISO 2039-2
机械性能	额定值		
拉伸应力(23 ° C)	54.0		
拉伸应变(断裂, 23 ° C)	17		
弯曲模量(23 ° C)	2260		
弯曲应力(23 ° C)	77.0		

冲击性能  
筒支梁缺口冲击强度(23 ° C) 额定值  
9.0

热性能  
载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火) 额定值  
° C

维卡软化温度 90.0

可燃性 额定值  
UL 阻燃等级(1.2 mm) HB

测试方法

UL 94

光学性能  
透射率4(总计) 额定值  
88.0

雾度4 2.00