日本瑞翁COC K26R 光学应用原料 镜头专用料K26R 耐高温COC原料

产品名称	日本瑞翁COC K26R 光学应用原料 镜头专用料K26R 耐高温COC原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	68.80/KG
规格参数	COC:光学应用原料 K26R:镜头专用料K26R 日本:日本瑞翁
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

ZEONEX K26R 物性表

基本信息	
特性	低双折射
	低吸湿性
	流动性高
	清晰度,高

光学应用	
镜头	
相机应用	
相机评级	电气/电子应用领域
RoHS 合规性	RoHS 合规
外观	清晰/透明
加工方法	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法	
比重				1.01
熔流率(熔体流动速率) (280 ° C/2.16 kg)				55
吸水率 (平衡)				< 0.010

机械性能	额定值	单位制	测试方法	
拉伸模量				2400
拉伸应力				42.0
拉伸应变 (断裂)				2.0
弯曲模量				2400

热性能	额定值	单位制	测试方法	
玻璃化转变温度				143
线形热膨胀系数 - 流动				6.0E-5

折射率	1.535
光学性能额定值单位制测试方法	
透射率 (3000 μm)	92.0