

# 耐磨胶泥ZB-01 耐磨胶泥性能指标 耐磨胶泥价格

产品名称	耐磨胶泥ZB-01 耐磨胶泥性能指标 耐磨胶泥价格
公司名称	郑州邦全耐材科技有限公司
价格	2760.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址)
联系电话	0371-69592599 15537903131

## 产品详情

# 耐磨胶泥ZB-01 耐磨胶泥性能指标 耐磨胶泥价格

### 一、耐磨胶泥性能指标

项目名称	参数
适用温度( )	700
主要化学成份	AL2O3 65%
	SIO2 20%
	CAO 2%
密度(g/m3)	2.9
抗压强度(28天)Mpa	150
抗折强度(28天)Mpa	25
常温耐磨性(28天)	1.0
线变化率(815 X3H)	0.1
导热系统(W/M. )	2
比热(KJ/Kg. )	0.9
加胶水比例(%)	25%
龟甲网材质	Q235

## 二、耐磨胶泥价格指导

耐磨胶泥价格--正邦价格知识，河南正邦耐磨材料有限公司以组建团队，培训人才，创造业绩，建设企业为公司理念，以精益求精，铸造品质为工作理念，以诚信，多赢为经营理念，专注耐磨陶瓷料的生产研发制造多年，致力于为客户提供高质量的陶瓷耐磨料。

## 三、耐磨胶泥施工中需要注意的事项：

1、如果施工中搅拌的不均匀，会直接影响涂抹后的耐磨效果。

2、该胶泥施工时有一种用胶水结合使用，如果比例没有调好或者胶水不好的话，会导致涂抹时涂抹不上或者是涂抹后脱落的现象出现；这也是为什么采购的时候不要一味地贪图便宜，也要保障耐磨涂料的质量，以防出现脱落或者涂抹不上的问题。

3、防磨胶泥施工后有时会出现干裂的情况，这个也是因为施工时防磨胶泥没有严格按照施工工艺操作导致的这个故障的出现。

## 四、耐磨胶泥厂家

河南正邦耐磨材料有限公司是生产销售防磨胶泥、耐磨陶瓷片、耐磨陶瓷涂料、防磨料、耐磨胶泥、陶瓷片粘贴胶、耐磨涂层的厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

五、耐磨胶泥在电厂和钢铁冶炼厂应用非常，钢铁冶炼厂的冶炼炉其温度在800—1200度之间，所以要求材料高温，并且对防磨性能的要求也非常严格。很多厂家采用耐火浇注料来解决此部位的耐磨问题，但效果不是很理想，因为耐火浇注料是应对高温有着非常好的效果，然而高温后耐磨性能就会严重下降，正邦公司高温耐磨陶瓷涂料正是填补了这方面空白，其高温胶水在烧结过程中能跟材料形成烧结反应，烧结反应后的陶瓷涂料层抗压强度能达到161，抗折强度能达到17.8，并且能持续稳定的发挥其作用。

六、耐磨陶瓷涂料对搅拌及施工都有着很高的要求，搅拌时间为15分钟左右，搅拌时间是与它的原料配置和胶水有很大关系。将搅拌后的高温耐磨陶瓷涂料从搅拌机内取出，运送至施工部位倒在干净的平台，每次取出约2公斤左右材料开始涂抹在焊接好的龟甲网或者V型钩钉上，需用力抹平压实，保证材料能与钢板表面或龟甲网粘结牢固，然后用皮锤或橡胶锤敲打以增加其密度强度。检查表面是否平整，不能有凹凸不平或者有塌落等现象。高温耐磨陶瓷涂料保养时间为48小时左右，保养期间应避免雨水浸泡或有较大震动的情况，从而避免使未达到强度的耐磨陶瓷涂料出现脱落或干裂的情况，因此影响其使用寿命。