

无电解镍添加剂 标准 化学镀镍

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 无电解镍添加剂 标准 化学镀镍 |
| 公司名称 | 常州市旭光金属表面技术有限公司 |
| 价格 | .00/公升 |
| 规格参数 | 产品规格:XG-300ENT 执行标准:标准 主要用途:化学镀镍 |
| 公司地址 | 常州市太湖西路5-2号楼413室 |
| 联系电话 | 086-051983296883 18994985979 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|----|
| 产品规格 | xg-300ent | 执行标准 | 标准 |
| 主要用途 | 化学镀镍 | cas | 标准 |

一、镀液性能：

xg—300ent化学镀镍溶液高度稳定，容易管理，操作方便。镀层为含磷量6%—9%的中磷全光亮镀层，镀层致密、光洁、全光亮，拥有较高的耐腐蚀性能和防变色性能，主要适用于金属材料的表面防腐及零配件的公差修复。

二、镀层性能：

磷含量（质量百分数）：6%-9%(wt) 电阻率：55-70 μ .cm 密度：8.2g/cm³ 熔点：860-880 硬度：镀态：hv500-550 结合力：400mpa，远高于电镀 热处理后：hv1000 内应力：钢上内应力低于5mpa

三、工作参数：

1.温度：85~90 ，最佳温度为88±2 2.装载量：0.5~2.0dm²/l，最佳装载量为1.0dm²/l 3.沉积速度：15~20um/dm²/h 4.使用寿命：xg—300化学镀镍液可循环使用10—12个周期

四、包装：

20升增强防盗塑料桶

