

无电镀镍添加剂 标准 化学镀镍

产品名称	无电镀镍添加剂 标准 化学镀镍
公司名称	常州市旭光金属表面技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:XG-400ENT 执行标准:标准 主要用途:化学镀镍
公司地址	常州市太湖西路5-2号楼413室
联系电话	086-051983296883 18994985979

产品详情

产品规格	xg-400ent	执行标准	标准
主要用途	化学镀镍	cas	标准

一、镀液性能：

xg—400化学镀镍磷合金镀液高度稳定，容易管理，操作方便。镀层为含磷量8%—10%的中高磷镀层，镀层致密，光洁，全光亮，拥有较高的耐腐蚀性能和防变色性能。

二、镀层性能：

磷含量（质量百分数）：8%-10%(wt) 电阻率：60-75 μ .cm 密度：8.1g/cm³熔点：860-880
硬度：镀态：hv500-550 结合力：400mpa，远高于电镀 热处理后：hv1000 内应力：钢上内应力低于5mpa

三、工作参数：

1.温度：85~90 ，最佳温度为88±2 2.装载量：0.5~2.0dm²/l，最佳装载量为1.0dm²/l 3.
沉积速度：15~20um/dm²/h 4.使用寿命：10—12个周期（mto）

四、包装：

20升增强防盗塑料桶