

相城区砼抗压强度试块强度检测 混凝土强度检测

产品名称	相城区砼抗压强度试块强度检测 混凝土强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

一、砼抗压强度试块尺寸

- 1、砼标准试件尺寸为 150*150*150（骨料粒径 40mm）。
- 2、非标准试件尺寸通常用100*100*100（骨料粒径 30mm）和200*200*200（骨料粒径 60mm）。

二、砼轴心抗压强度试验和静力受压弹性模量试验

采用150 × 150 × 300mm棱柱体作为标准试块。每组3块。

三、砼劈裂抗拉强度试验

采用150 × 150 × 150mm立方体作为标准试件。每组三块。

四、砼抗折强度试验

采用150 × 150 × 600mm小梁作为标准试件。每组3块。

五、砼抗渗性能试验

采用顶面直径为175mm，底面直径为185mm，高度为150mm的圆台体或直径与高度均为150mm的圆柱体试件，每组6块。试块在移入养护室以前，应用钢丝刷将顶面的水泥薄膜刷去。

六、砼与钢筋粘接力试块

试块为长方形棱柱体，尺寸为100 × 100 × 200mm，骨料的大粒径不得超过30mm。钢筋为直径16mm的光面圆钢筋，表面光滑程度一致，粗细均匀，每组6块。

七、硷中钢筋锈蚀试验

采用 $100 \times 100 \times 300\text{mm}$ 的棱柱体试件，埋入的钢筋为直径 6mm ，长度 299mm 的普通低碳钢，每组3块。

八、硷抗冻性能试验

采用 $100 \times 100 \times 400\text{mm}$ 的棱柱体试件，每组3块。

九、硷限制膨胀率试验

- 1、用于成型试体的模型宽度和高度均为 100mm ，长度大于 360mm 。
- 2、同一条件有3条试体供测长用，试体全长 355mm ，其中混凝土部分尺寸为 $100*100*300\text{mm}$