

PA612 美国杜邦 FE3734 NC010 无筋 润滑 尼龙612 耐高温 高抗冲

产品名称	PA612 美国杜邦 FE3734 NC010 无筋 润滑 尼龙612 耐高温 高抗冲
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.50/KG
规格参数	品类:PA612 型号:FE3734 NC010 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

美国杜邦 PA612 Zytel FE3734 NC010规格用途
注射成型

美国杜邦 PA612 Zytel FE3734 NC010技术参数

性能项目	试验条件	测试	测试数据
密度	ISO1183	1.07	g/cm3
收缩率- 流动(3.20mm)		1.1	%
MoldingShrinkage- AcrossFlow(3.20mm)		1.1	%
收缩率	横向流量 ISO294-4	1.4	%
收缩率	流量 ISO294-4	1.3	%
WaterAbsorption(Satu ration,23 ° C,2.00mm)	ISO62	3.0	%
WaterAbsorption(Equi librium,23 ° C,2.00m m,50%RH)	ISO62	1.3	%
粘数(96%H2SO4)	ISO307	95.0	cm3/g

拉伸模量		ISO527-2	2400	MPa
拉伸应力(屈服)		ISO527-2	59.0	MPa
拉伸应变(屈服)		ISO527-2	13	%
标称拉伸断裂应变		ISO527-2	38	%
弯曲模量		ISO178	2200	MPa
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)		ISO179/1eA	4.8	kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eU	NoBreak	
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eU	NoBreak	
洛氏硬度(R级)		ISO2039-2	114	
热变形温度(1.8MPa, 未退火)		ISO75-2/A	63.0	° C
熔融温度2		ISO11357-3	218	° C
BurningRate3(1.00mm)		ISO3795	<100	mm/min
FMVSS可燃性		FMVSS302	B	

关于美国杜邦 PA612 Zytel FE3734 NC010

1.有关“美国杜邦 PA612 Zytel FE3734 NC010”胶料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“美国杜邦 PA612 FE3734 NC010”料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服.