

# 艾瑞涂墙固 界面剂 地固

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 艾瑞涂墙固 界面剂 地固           |
| 公司名称 | 西安速邦建材有限公司             |
| 价格   | 188.00/桶               |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 陕西省西安市未央区六村堡街道中官亭村6号房屋 |
| 联系电话 | 15339092036            |

## 产品详情

速邦墙固（强力型）新一代界面加固剂

Subang Wall reinforcement

渗透力强 性能持久 粘结力强 水性环保

产品说明 /product manual

艾瑞涂墙固采用优质专用聚合物乳液以及多种功能助剂精制而成，具有渗透力强、密封效果好、粘结强度高、无毒、无味、安全环保等优点，适用于混凝土、砖墙、水泥砂浆抹灰层等基面批刮腻子或抹灰前的界面处理以及对光滑墙面进行造毛处理，可有效防止墙面找平层空鼓、开裂、粉化，提高腻子或灰浆与墙面基层的粘结强度。

产品优点/product advantages

施工性能优异，粘度更高易涂刷；

防潮耐水、性能更持久；

应用范围广，封闭、加固、拉毛、增强、一桶搞定；

健康环保，不含甲醛。

## 适用范围/The scope of application

适用于水泥砂浆、混凝土、轻质砌块等基材上的界面处理；

作为水泥抹灰、修补砂浆前的界面处理剂，可降低基面吸水率，增强基面与抹灰层的粘结力；

## 基面处理/Base treatment

所有基面应无灰尘、无油渍、无油漆及其它松动物，水泥基面或抹灰面缺损及空鼓处需要先用水泥砂浆或专用腻子补平。

## 施工工艺/Construction technology

1、界面处理：将速邦墙面加固剂加水40-50%稀释后，用毛刷或滚筒涂步在基层，待干燥至不沾手，约1-2小时，再进行下道施工；以增加腻子层与基面的粘结性并降低基面的吸水率。对于多孔以及吸收率较高的基层，建议涂刷两遍，墙面加固剂干燥后手摸无掉粉，则表示涂刷合格。

2、造毛处理：2份水泥与1份速邦墙面加固剂混合而成，均匀涂刷于墙面以形成1-2mm的水泥造毛处理层。

## 配比及用量/Ratio and dosage

加水40-50%稀释（本产品1kg加0.4-0.5kg水）

普通基材：约为10m<sup>2</sup>/kg

疏松基材：约为6-8m<sup>2</sup>/kg

## 执行标准/Implementation of standards

JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》

GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

## 产品贮存/Product storage

存放于干燥、通风、阴凉处

5-35 条件下，未开封产品的保质期为12个月

## 注意事项/Precautions

施工和储存需在5 -35 之间；

本产品不可与其它胶黏剂、溶剂或酯类混合使用；

界面处理时：为保证墙面加固剂充分渗透至基层内部，建议加水40%-50%；

造毛处理时：墙面加固剂不得加水稀释，配制的胶浆须在可操作时间内用完；

本产品施工后应待其完全干燥或硬化后才能进行下一步施工；

贮存期间出现沉淀、分层属于正常现象，使用前摇匀即可；

使用本产品时应佩戴手套和防护眼睛，如溅到皮肤、眼睛，请立即用清水彻底冲洗，仍有不适，请立即就医。

声明/statement

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任，施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司的技术服务。