

低翘曲性 PP 韩国大林BASELL EP5015

产品名称	低翘曲性 PP 韩国大林BASELL EP5015
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国大林BASELL 型号:EP5015 性能:低翘曲性 耐低温冲击
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Moplen EP5015 物性表

基本物性
特性

成核剂
成核的

低翘曲性

刚性，高

抗撞击性，高

可加工性，良好

耐低温冲击

食品接触的合规性

	消费品应用领域	
用途评级	装货箱	
RoHS 合规性	家具 21 CFR 177.1520	
加工方法	联系制造商	
物理性能额定值单位制测试方法	注塑成型	0.900
	体育用品	
	玩具	
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		15
硬度额定值单位制测试方法		40
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服		21.1
屈服, 23 ° C		20.0
伸长率		
屈服		8.0
屈服, 23 ° C		6.0
弯曲模量		
--		1080
--		1100

冲击性能额定值单位制测试方法

-20 ° C 6.5

0 ° C 8.0

23 ° C 15

简支梁无缺口冲击强度

-20 ° C 无断裂

0 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

悬壁梁缺口冲击强度

-20 ° C 88

23 ° C 无断裂

热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火		85.0
0.45 MPa, 未退火		70.0
维卡软化温度		
--		125
--		130