

德国德固赛磨砂级PMMA 8NDF21 耐气候

产品名称	德国德固赛磨砂级PMMA 8NDF21 耐气候
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	29.80/kg
规格参数	品牌:德国德固赛PMMA 型号:8NDF21 产地:半透明雾面磨砂灯罩料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

德国德固赛磨砂级PMMA 8NDF21 耐气候

Next PMMA 8NDF21物性表

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸

由 Next Polymers Ltd. 提供

产品说明

产品描述PMMA透明黄色复合产品应用照明灯具，透镜，汽车仪表板和工业应用优势高透过率和高耐热性

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

供货地区

北美洲 ;非洲和中东 ;拉丁美洲 ;欧洲 ;亚
特性

耐热性，高

用途

工业应用 ;镜头 ;汽车仪表板 ;照明装置
机构评级

EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性

RoHS 合规
外观

黄色 ;清晰/透明
加工

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试
密度 / 比重

1.18

g/cm

ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

4.0

g/10 min

ASTM D1238
收缩率
流动

登录后显示

%

ASTM D955
横向流动
吸水率 (24 hr, 23 ° C)

0.30

ASTM D570
硬度
洛氏硬度 (M 级)

100

ASTM D785

机械性能

拉伸模量

3400

MPa

ASTM D638

抗张强度

70.0

伸长率 (断裂)

10

弯曲模量

3200

ASTM D790

弯曲强度

120

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

25

J/m

ASTM D256

热性能

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

102

ASTM D648

维卡软化温度

109

ASTM D1525

线形热膨胀系数 - 流动

7.0E-5

cm/cm/ ° C

ASTM D696
电气性能
表面电阻率

1.0E+16

ohms

IEC 60093
体积电阻率

1.0E+15

ohms · cm
介电强度

20

kV/mm

IEC 60243-1
介电常数 (60 Hz)

3.10

ASTM D150
光学性能
折射率

1.490

ASTM D542
透射率

91.0

ASTM D1003
注射
干燥温度 - 真空干燥机

90
干燥时间

4到6

hour
料筒后部温度

240到250
料筒中部温度

250到260
料筒前部温度

260到270
模具温度

60到85
备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解新资料。

德国德固赛磨砂级PMMA 8NDF21 耐气候

PMMA/德国赢创德固赛/8NDF21磨砂级 耐气候

供应PMMA小型、薄型的导光板TF8塑胶原料日本三菱丽阳

供应PMMA导光板TF9塑胶原料日本三菱丽阳

供应高耐热PMMA日本旭化成80NH光学用导光板塑胶原料120 ° C

PMMA耐热性耐气候性H001 日本三菱丽阳

供应PMMA德国德固赛5N,7N,8N,7H,7M,8H ,

供应PMMA德国德固赛DF22 8N , 抗紫外线

供应光扩散PMMA德国德固赛8N 06531

供应光扩散PMMA德国德固赛DF23 8N 耐气候性良好、高强度

供应光扩散PMMA德国德固赛8NDF21

供应光扩散PMMA德国德固赛8N 0606高透明抗U耐刮擦光学应用挤出级

供应PMMA德国德固赛ZK5BR 性能高透明高抗冲耐候性

供应PMMA德国德固赛df22 ZK6BR 高强度高抗冲耐候性挤出级

供应PMMA镇江奇美高流动性CM211, ,

供应镇江奇美PMMA 低粘度耐热级CM-205透明粒子

供应镇江奇美PMMA 中粘度耐热级CM-207 ;

供应韩国LG亚克力 高流动性IF850MI=13.0

供应PMMA韩国LG:EF940 ; 流动指数3.0

供应PMMA韩国LG:EH910 , MI=1.0

供应PMMA韩国LG:IG840物性表 MI=5.8

供应韩国LG亚克力 注塑,挤出级IH830塑胶原料 ,