

特点：EMS Grilon PA6 BG-30 EC 是一个防静电尼龙6树脂

产品名称	特点：EMS Grilon PA6 BG-30 EC 是一个防静电尼龙6树脂
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号:BG-30 EC 特点:防静电尼龙6树脂
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

特点：EMS Grilon PA6 BG-30 EC 是一个防静电尼龙6树脂。

EMS Grilon PA6 BG-30 EC

产品名称：EMS PA6 Grilon BG-30 EC 聚合物：PA6-GF30 加工方法：注塑 供货形式：切片

特殊性能：防静电尼龙 供应地区：北美，欧洲，亚太，中南美洲，中东/非洲

材料文字说明 Product designation according to ISO 1874: PA6，MHRZ，14-090N，GF 30 X

典型数据

机械性能	干/湿	单位
拉伸模量	9400/5000	MPa
屈服应力	115/80	
屈服伸长率	3/5	%
名义断裂伸长率	6/10	
断裂应力	100/80	

无缺口简支梁冲击强度(+23)	50/60	kJ/m
无缺口简支梁冲击强度(-30)	30/30	
简支梁缺口冲击强度(+23)	8/10	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30)	7/7	
机械性能(TPE)		
球压硬度	170/80	ISO 2039-1
热性能		
熔融温度(10 /min)	222/-	
热变形温度(1.80 MPa)	205/-	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数(平行)	20/-	E-6/K
线性热膨胀系数(垂直)	100/-	
厚度为h时的燃烧性	HB/-	class
测试用试样的厚度	0.8/-	mm
使用温度(长期)	80-100	EMS
使用温度(短期)	160	
电气性能		
体积电阻率	25/-	Ohm*m
表面电阻率	-/100000	Ohm
其它性能		
吸水性	7/-	类似ISO 62
吸湿性	2/-	
密度	1620/-	kg/m
流变性能		
模塑收缩率(平行)	0.1/-	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率(垂直)	0.7/-	

特点 PA6 EMS , Grilon PA6 BG-30 EC , 防静电尼龙6树脂 , PA6BG-30 EC