

JS防水涂料,用于室内外基面防水工程

产品名称	JS防水涂料,用于室内外基面防水工程
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:1.0 (m ² /kg) 耐水性:强
公司地址	重庆万州万二村 (小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13668436450

产品详情

漆膜颜色	灰色	耗漆量	1.0 (m ² /kg)
耐水性	强	品牌	双天
液态类型	水乳型	单件净重	5 (kg)
产地	重庆万州	储存期	12个月
外观	桶装		

天基永不泄漏，决不“湿”言

“双天牌”js柔性建筑防水涂料

产品简介

本品以丙烯酸类高聚合物为主要原料,辅以其它外加剂制得的建筑防水涂料,通过化学反应,表面形成一层坚韧的弹性防水层,该层对基面有良好的粘合力,能与之形成紧密牢固永久性结合,适用于室内外水泥混凝土、预制混凝土结、卫生间等各种基面防水。

基层处理 (特别重要)

1. 施工基面应坚实、平整,无浮灰、油渍和明水。
2. 裂缝、凹凸不平处和孔洞需用砂浆填充找平并干透。
3. 阴阳角抹成圆弧角或钝角,防止产生裂缝并干透成型。
4. 地漏和管道根部,除去锈迹和灰渣。

施工方法（特别重要）

1. 施工前将基面润湿。
2. 按液料1份和骨料1~1.5份的重量比例，先将液料倒入桶中低速搅拌，缓慢加入骨料搅拌均匀直致无凝团，停止搅拌使其充分溶解和熟化3~5分钟，继续搅拌2-3分钟后即可使用。
3. 可用刷涂和滚涂，涂刷完第一遍表干后（用手指轻压不粘手，一般需要1小时左右）沿垂直方向涂刷第二遍，待第二层表干后再涂刷第三遍，阴阳角及管道根部应多刷1-2遍，每遍涂刷涂层厚度约0.5mm,总厚度不得低于1.5mm。理论上厚度约1mm时每平米用量约为1.0公斤左右，具体用量视施工情况和涂层厚度而定。
4. 搅拌的灰浆应在3小时内用完。施工温度不得低于5
5. 及时用水清洗施工工具上残留灰浆。
6. 施工完毕,24小时内禁止踩踏或破坏涂层,待完全干固后可进行覆盖层(如抹灰、贴瓷砖、马赛克等)等施工。
7. 对漏水源明显结构可局部施工。如因建筑结构体系内部裂纹等原因导致漏水源不明，需扩大施工面积或整体施工。

适用范围

1. 适用于室内外水泥混凝土建筑结构，水泥现浇结构，水泥抹底和砖墙等底基面。
2. 地下停车场、隧道、给排水管道、楼层墙壁地板。
3. 本产品无毒无害、可用于饮用蓄水池、游泳池、鱼池等，但出于保护涂层，建议用于蓄水涂层外应贴瓷砖以加固和增加美感。
4. 本产品同时还适用于迎水面或背水面的各类防水工程。

执行标准

gb/t23445—2009

生产日期：见合格证。

重量：5公斤

贮存和运输

存放于室温不低于5 的干燥场所，通风、避光、防淋、防晒、防挤压碰撞，因含碱性,施工时避免直接接触皮肤和眼睛,保质期12个月。产品无毒不燃。贮存运输可按《非危险品规则》办理。

重庆双天化工有限责任公司www.cqsthg.comwww.cqsthg.cn

重庆市高新技术开发区万州科技工业园内

电话：13668436450 023-58801802

