

# 工具及零件 EMS PA6 Grilon BZ 1 高抗冲击的尼龙6树脂

产品名称	工具及零件 EMS PA6 Grilon BZ 1 高抗冲击的尼龙6树脂
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号:BZ 1 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

### 工具及零件 EMS PA6 Grilon BZ 1 高抗冲击的尼龙6树脂

特点：EMS PA6 Grilon BZ 1 是一个高抗冲击的尼龙6树脂。用于汽车应用：动力系统及车身底盘，内饰。电子电器：连接器。工业及消费品：家庭用品，机械工程，体育及消费品，工具及零件。

### EMS Grilon PA6 BZ 1

产品名称：EMS PA6 Grilon BZ 1 聚合物：PA6 加工方法：注塑 供货形式：颗粒料

特殊性能：高冲击韧性的/经抗冲改性的 供应地区：北美，欧洲，亚太，中南美洲，中东/非洲

汽车应用：动力系统及车身底盘，内饰 电子电器：连接器

工业及消费品：家庭用品，机械工程，体育及消费品，工具及零件 材料文字说明 Product designation according to ISO 1874:PA6-Hi，MHR，14-020N 典型数据

机械性能	干/湿	单位
拉伸模量	2400/900	MPa
屈服应力	65/40	
屈服伸长率	4/15	%
名义断裂伸长率	25/>50	
无缺口简支梁冲击强度(+23 )	N/N	kJ/m

简支梁缺口冲击强度(+23 )	10/30	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30 )	8/5	
机械性能(TPE)		
球压硬度	110/50	ISO 2039-1
热性能		
熔融温度(10 /min)	222/-	
热变形温度(1.80 MPa)	55/-	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	160/-	
线性热膨胀系数(平行)	90/-	E-6/K
线性热膨胀系数(垂直)	120/-	
厚度为h时的燃烧性	HB/-	class
测试用试样的厚度	0.8/-	mm
使用温度(长期)	70-90	EMS
使用温度(短期)	160	
电气性能		
体积电阻率	1E12/1E10	Ohm*m
表面电阻率	-/1E12	Ohm
电介质强度	33/30	kV/mm
相对漏电起痕指数	600/600	-
其它性能		
吸水性	9/-	类似ISO 62
吸湿性	3/-	
密度	1100/-	kg/m
流变性能		
模塑收缩率(平行)	1.1/-	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率(垂直)	1.4/-	

工具及零件 EMS PA6 , PA6 Grilon BZ 1 , 高抗冲击的尼龙6树脂 , PA6