

EMS PA6 Grilon BKZ-30 30%玻璃珠填充和高冲击的尼龙6树脂

产品名称	EMS PA6 Grilon BKZ-30 30%玻璃珠填充和高冲击的尼龙6树脂
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号:BKZ-30 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

EMS PA6 Grilon BKZ-30 30%玻璃珠填充和高冲击的尼龙6树脂

特点：EMS PA6 Grilon BKZ-30 是一个30%玻璃珠填充和高冲击的尼龙6树脂。用于汽车应用：内饰，汽车内部零件。电子电器：电器设施。工业及消费品：家庭部件，体育及消费品，工具及零件。

EMS Grilon PA6 BKZ-30

产品名称：EMS PA6 Grilon BKZ-30 聚合物：PA6-GB30 加工方法：注塑 供货形式：颗粒料

增强材料：30%玻璃珠填料 特殊性能：高冲击韧性的/经抗冲改性的

供应地区：北美，欧洲，亚太，中南美洲，中东/非洲 汽车应用：内饰，汽车内部零件

电子电器：电器设施 工业及消费品：家庭部件，体育及消费品，工具及零件 材料文字说明 Product designation according to ISO 1874:PA6-HI, MHR, 14-030N, GB30 典型数据

机械性能	干/湿	单位
拉伸模量	3400/1900	MPa
断裂应力	65/40	
断裂伸长率	15/40	%
无缺口简支梁冲击强度(+23)	70/90	kJ/m
无缺口简支梁冲击强度(-30)		

简支梁缺口冲击强度(+23)	6/10	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30)	5/8	
机械性能(TPE)		
球压硬度	115/85	ISO 2039-1
热性能		
熔融温度(10 /min)	222/-	
热变形温度(1.80 MPa)	75/-	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB/-	class
测试用试样的厚度	0.8/-	mm
其它性能		
吸水性	8/-	类似ISO 62
吸湿性	2/-	
密度	1340/-	kg/m
流变性能		
模塑收缩率(平行)	0.9/-	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率(垂直)	1.0/-	

[加纤高强pa66增强尼龙颗粒是什么材料？](#)

改性工厂通过填充适当比例的玻璃纤维、碳纤维或[芳纶纤维](#)等都可以很

大程度提升PA66的强度

和其他机械性能，我们通常称之为：[纤维增强PA66](#)

或纤维增强尼龙66。不同的纤维提升的性能也存在差距，颗粒的形态颜色也截然不同。

填充玻璃纤维成本低，其颜色改变小；