

# 台灣國光牌多效滑脂 NO.0 1 2 3号 多用途極壓潤滑脂 高溫黃油15KG

|      |  |
|------|--|
| 產品名稱 | 台灣國光牌多效滑脂 NO.0 1 2 3号<br>多用途極壓潤滑脂 高溫黃油15KG |
| 公司名稱 | 深圳市潤富源科技有限公司                               |
| 價格   | 750.00/桶                                   |
| 規格參數 | 品牌:國光<br>型號:國光牌多效滑脂 NO.0                   |
| 公司地址 | 深圳市龍華區龍華街道獅頭嶺新村西區14棟302                    |
| 聯繫電話 | 13728920503                                |

## 產品詳情

### 國光牌多效滑脂 NO.0 1 2 3号 多用途極壓潤滑脂 高溫黃油15KG、

#### 國光牌多效滑脂

#### CPC Multi-Purpose Grease NO.2

本類滑脂屬鋰基多效潤滑脂(Lithium Base Multi-purpose Greases)。以極高品質之潤滑油及高品質之防銹與抗氧化添加劑精製而成。因其稠度不同而分0號、一號、二號及三號等四種，其特性具有下列優點：

- (1) 耐高溫，適用至125 。
- (2) 耐低溫，以高品質之基礎油製成，具有良好之低溫特性。
- (3) 耐水特性，耐水力強，不易被水沖失。
- (4) 防銹特性：含有特殊之防銹添加劑，具備良好之防銹效能。
- (5) 抗氧化性：具備良好之抗氧化特性，能經久耐用。

本類滑脂廣用於下列各種機件：

- (1) 各種球珠及滾柱軸承(Ball and Roller Bearings)，或其他減阻軸承(Anti-friction

Bearings), 其作業溫度在125 以下者, 如能時常補充新潤滑脂於潤滑系統, 可用於更高之溫度。

(2) 一般平軸承(Plain Bearings), 其作業溫度可達125 。如溫度更高應時常補充新滑脂。

(3) 低速之暴露齒輪, 其馬力不太大者。

(4) 高速及低速之電動機(馬達)及水泵軸承。

一般而言以脂槍打黃油者多用一號及二號; 以手工塗脂者多用二號及三號; 而中央潤滑系統(Centralized Greasing System)則多用0號或一號。

使用本類滑脂時, 不可與其他不同廠牌之滑脂混合, 且每次加量為軸承內空間之二分之一至三分之一, 不能太滿。否則因機械運轉發熱膨脹而損害護油圈, 造成滑脂漏洩而燒損軸承之困擾。

新用本類滑脂時, 如以脂槍打滑脂, 應儘量將新滑脂擠入潤滑系統中, 同時將舊滑脂由排脂口擠出, 如此可減少新滑脂與不同廠牌舊滑脂相混合。

包裝:

15公斤聽裝。

本類滑脂之代表性檢驗結果如次頁:

|        |                                   |         |         |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
| NLGI號別 | NLGI Grade No.                    | No.0    | N.1     |
| 滴 點    | Dropping Point,                   | 205     | 207     |
| 針入度    | Penetration                       |         |         |
|        | 60worked, 1/10mm                  | 378     | 322     |
|        | 10,000worked, 1/10mm              | 382     | 327     |
| 顏 色    | Color                             | Amber   | Amber   |
| 氧化穩定性  | Oxidation Stability               |         |         |
|        | 100hrs, Pressure Drop, psi        | 4.0     | 4.0     |
|        | 500hrs, Pressure Drop, psi        | 8.0     | 8.0     |
| 防銹試驗   | Anti-Rust Test                    | Pass    | Pass    |
| 銅片腐蝕   | Copper Corrosion, 100 , 24hrs     | 1a      | 1a      |
| 皂 基    | Soap Base                         | Lithium | Lithium |
| 耐水性    | Water Resistance, 79.4 , %        | -       | 7.5     |
| 礦油黏度   | Viscosity of Mineral Oil, cSt @40 | 164.5   | 164.5   |
| 產品編號   | Product No.                       | LB80200 | LB80201 |

|        |                |      |      |
|--------|----------------|------|------|
| NLGI號別 | NLGI Grade No. | No.2 | No.3 |
| 滴 點    | Dropping Point | 206  | 204  |
| 針入度    | Penetration    |      |      |

|       |                               |         |         |
|-------|-------------------------------|---------|---------|
|       | 60worked, 1/10mm              | 282     | 242     |
|       | 10,000worked, 1/10mm          | 288     | 256     |
| 氧化穩定性 | Oxidation Stability           |         |         |
|       | 100hrs, Pressure Drop, psi    | 3.0     | 3.0     |
|       | 500hrs, Pressure Drop, psi    | 7.0     | 7.0     |
| 銅片腐蝕  | Copper Corrosion, 100 , 24hrs | 1a      | 1a      |
| 皂基    | Soap Base                     | Lithium | Lithium |
| 耐水性   | Water Resistance, 79.4 , %    | 2.5     | 2.5     |
| 產品編號  | Product No.                   | LB80202 | LB80203 |