

环氧面漆 环氧防锈底漆 铁红中灰防锈漆工厂

产品名称	环氧面漆 环氧防锈底漆 铁红中灰防锈漆工厂
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 颜色:各色 包装:24公斤
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

环氧防锈漆由环氧树脂、氧化铁红、多种防锈颜料、助剂、固化剂等配制而成，二组份包装，使用时按比例混合，防锈性能优良，漆膜干燥快，耐油耐水性好，与面漆配套性好。设计用途：广泛用于桥梁、冶金、矿山、造船、化工、车辆制造、石油钻井、码头钢桩等大型钢结构的重防蚀保护，防护效果优良。技术指标：项目指标 检验标准 漆膜颜色及外观 铁红色 GB1729 干燥时间（25℃），表干，h 2 GB1728 实干，h 24 附着力，级，1 GB1720 柔韧性，mm，1 GB1731 耐冲击性，cm，50 GB1732 耐水性（浸72小时）无锈蚀 GB1763 表面处理：喷砂处理至Sa2级或手工除锈至St3级。

涂装方法：刷涂、辊涂、有气喷涂、无气喷涂。配比：甲：乙=25：3或按产品合格证指定的配比。稀释剂：专用稀释剂。环氧漆表面处理：钢材经喷砂或抛丸处理达到瑞典除锈标准Sa2.5级。配套涂料：后道涂料：环氧树脂涂料，环氧沥青涂料，氯磺化聚乙烯涂料，高氯化聚乙烯涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料等。注意事项：施工环境温度低于5℃时应采用冬用固化剂。两个组份漆须按配比准确称量混合搅匀，静止20分钟施工。物体表面应干燥，施工应避免大风、雨雪天及夏季阳光照射。涂料应贮放于通风、阴凉、干燥处，施工现场应加强通风排气。