扬子巴斯夫EVA（华东区）代理商

产品名称	扬子巴斯夫EVA（华东区）代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬子巴斯夫 V5110J:华东区代理商 产地:南京
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

影响EVA性能的主要因素：

1、Melt Index 熔融指数（简称MI,溶指）

2、VA% 醋酸的含量

熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VA)含量越高，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高；当VA的含量减少的时候，它的性能接近于聚乙烯（PE），刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。

VA的含量一定，溶指（MI）增加，软化点下降，加工性和表面光泽改善，但强度会下降，否则，随着MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。

EVA的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍然具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。

V5110J　VA含量18溶脂3发泡级

V6110M　VA含量26溶脂6发泡级

V4110J　VA含量14溶脂2薄膜级

V5110K　VA含量23溶脂4发泡级

V3610J　VA含量8溶脂2.7包装膜

V5110F　VA含量18溶脂0.8薄膜级

V5110H　VA含量20溶脂2发泡级

V4110F　VA含量14溶脂0.8薄膜级

V3610F　VA含量9溶脂0.8大棚膜

V4610H　VA含量18溶脂2扩展膜

V3510K　VA含量13溶脂4注塑应用

售后说明

1.物流配送：本公司长期和《圆通 速通 申通 韵达 百世 德邦
顺丰》等快递物流公司合作，江浙沪地区隔天到货。

2.付款方式：本公司规定 款到发货，支持物流代收货款

3.退换货：本公司郑重承诺所售材料保证原厂原包，七天无理由退换

4.发票制度说明:采购下单时请将贵公司详细的开票资料发给我司，我司将开具13%的增值税发票，我司将以快件寄与贵公司