

环氧云铁中层漆 环氧富锌漆 青岛堡威油漆厂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 环氧云铁中层漆 环氧富锌漆 青岛堡威油漆厂 |
| 公司名称 | 青岛百威制漆有限公司 |
| 价格 | 21.00/公斤 |
| 规格参数 | 颜色:灰色铁红 重量:30公斤 规格:双组份 |
| 公司地址 | 青岛胶南王台黄山经济区 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15166602586 |

产品详情

环氧云铁中间漆作富锌底漆加涂层。物理参数：颜色：灰色、褐红色 光泽：无光
理论涂布率：底漆 $240\text{g}/\text{m}^2$ （以 $80\mu\text{m}$ 干膜计，不含损耗）比重：约1.45 闪点：23 干燥时间： 23 ± 2
表干 2h 实干 24h 完全固化7d 施工说明：混合比率：甲组份（漆）:乙组份（固化剂）=7:1（重量比）
熟化时间：（ 23 ± 2 ）30min 施工寿命：（ 23 ± 2 ）4小时 稀释剂：环氧稀释剂 稀释量：0~5%
施工方法：刷涂、辊涂、无气喷涂。
环氧云铁防锈漆施工方法：无气喷涂：喷孔：20 - 25，输出压力：180~250kg/cm²；
空气喷涂：不推荐使用；刷涂/滚涂：适用于小面积 稀释剂及稀释比：环氧树脂涂料稀释剂，<5%
干燥时间：底材温度 5 23 35 表干 4h 2h 1h 实干 48h 24h 18h 完全固化时间 10d 7d 5d 复涂间隔：
温度 5 23 35 最长 48h 24h 18h 最短 100d 90d 60d
表面处理：喷砂除锈至Sa2.5级或手工除锈至St3级。前道配套涂料：富锌底漆、环氧铁红防锈漆等。
后道配套涂料：环氧、环氧沥青、聚氨酯、氯化橡胶、丙烯酸等面漆。